

«LabTest - Airin» S.R.L.  
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124  
email: [labtestairin@mail.ru](mailto:labtestairin@mail.ru)  
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. **2 - 25 C**  
« 14 » ianuarie 2025

Cod: ПИ 7.8 - 1  
Ediția: 3  
Data: 01.03.2021  
Pag. 1/3



**APROB**

Director «LabTest - Airin» SRL  
S.R.L.

Șveț I.

« 14 » ianuarie 2025

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Material tricatat împletitura „glatt”, vopsit, din 46,5% bumbac, 46,5% modal, 7% spandex, densitatea superficială 180 g/m<sup>2</sup>, art. MD-W1037, utilizat la fabricarea îmbrăcămintei pentru femei, bărbați:*

**1.1** – culoarea verde/olive (Ranger) Panton cod 19-0515 Olive Night, data fabricării 27.04.2024, exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000479;

**1.2** – culoarea neagră, data fabricării 27.04.2024, exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000480

**Solicitant** SRL „ZILANT”, mun. Chişinău, bd. Moscova, 21

**Producător** SUZHOU SHENGHAI INTERNATIONAL TRADING CO.LTD, China

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** câte (0,5 x 1,5)m

**Data primirii mostrelor** 06.01.2025

**Data începerii încercării** 09.01.2025

**Data sfârșitului încercării** 14.01.2025

**Mostrele prelevate** de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9558-24 din 06.01.2025 și pe baza programului Nr. 9558-24 din 06.01.2025

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru certificarea

**DN la produse** GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические показатели”,

GOST 30386-95 „Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”, RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea

compoziției fibroase și etichetarea produselor textile”

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>2 - 25 C</b> « 14 » ianuarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/3



**Rezultatele încercărilor mostrelor** Material tricatat împletitura „glatt”, vopsit, din 46,5%

bumbac, 46,5% modal, 7% spandex, densitatea superficială 180 g/m<sup>2</sup>, art. MD-W1037, utilizat la fabricarea îmbrăcămintei pentru femei, bărbați:

**1.1 – culoarea verde/olive (Ranger) Panton cod 19-0515 Olive Night, data fabricării 27.04.2024, exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000479;**

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	De facto	4
1.1.2	Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> •s, min	GOST 30814-2002 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	70	188,2
1.1.3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - bumbac - modal - spandex	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 3, 7, 8	± 3% din marcarea	47,7 45,2 7,1
1.1.4	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min	GOST 28554-90 pct. 1.1.3	SM SR EN 12127:2013	171	227,5
1.1.5	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 30386-95 pct. 3	GOST 25617-83 pct. 17	300	6,6

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	




«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>2 - 25 C</b> « 14 » ianuarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 3/3

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Material tricatat împletitura „glatt”, vopsit, din 46,5% bumbac, 46,5% modal, 7% spandex, densitatea superficială 180 g/m<sup>2</sup>, art. MD-W1037, utilizat la fabricarea îmbrăcămintei pentru femei, bărbați:*

*1.2 – culoarea neagră, data fabricării 27.04.2024, exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000480*

Nr. mostr./încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
1.2.2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - bumbac - modal - spandex	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 3, 7, 8	± 3% din marcarea	46,9 45,3 7,8
1.2.3	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min	GOST 28554-90 pct. 1.1.3	SM SR EN 12127:2013	171	201,7
1.2.4	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 30386-95 pct. 3	GOST 25617-83 pct. 17	300	7,9

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	