

SRL "BIOPRODUCT GROUP"
 CERTIFICAT DE CONFORMITATE
 OCpr-049 11 A009762-19
 08.11.2019- 31.12.2020

Fabricatîn Moldova



CERTIFICAT DE CALITATE №

Piatra spartă din prundiș

GOST 8267-93

Din 18 AUGUST 2020

Denumirea și adresa consumatorului K1-Beton SRL " "

Cantitatea **417.2t**

№ facturii **AAJ8840447**

Pietriș fracție 5-20mm Densitatea în vrac în starea uscată 1,335t/m³

Denumirea ochiului sitei (divizeului) mm	1,25D <20mm	D - 20mm	0,5(d+D) - 12.5mm	d - 5mm
Rezultate încercărilor%	0	9,5	58,42	98,6
Cerințele DN %	Max 0,5	Max 10,0	30-60	90-100

Conținutul de graudă în forma lespede 19,7% gr 3

Conținutul de particule argiloase și pulveriente 1,48% / conform DN – max 2%

Conținutul granurilor alungite 6,5% / conform DN – max 10 – 15 %

Conținutul granurilor sfărâmate 84% / conform DN – min 80 %

Marca pietrișului (duritatea) 17,8% M_800

Conținutul activității a radionuclizilor 126 Bk/kg

Șef de producere _____

SRL "BIOPRODUCT GROUP"
 CERTIFICAT DE CONFORMITATE
 OCpr-049 11 A009762-19
 08.11.2019- 31.12.2020

Fabricatîn Moldova



CERTIFICAT DE CALITATE №

Nisip natural ,spălat, pentru lucrări de construcție

din **18.08.2020** Denumirea și adresa consumatorului **SRL" K1-Beton SRL"**

Cantitatea - **471.7 tone** № facturii **AAJ8840768**

Standartul GOST8736-93 Densitatea în vrac 1,600 t /m³ Granuliozitatea:

Denumirea ochiului sitei mm	>10 mm	>5 mm	0,63 mm	<0,16 mm	Conținutul argiloase, pulveriente	Conținutul argilei în bulgări	Modul granulo metric	Grupa nisipului	clasa	umeditatea
Rezultate încercărilor%	0,0	4,9	$\frac{10,1}{30,2}$	$\frac{2,7}{\sum 100}$	1,2 %	0,0 %	2,39	Medie	cl. 1	4,9 %
Cerințele DN (GOST 8735-88)	<0,5%	<5,0%	30-45%	5,0%	<2%	0,25%	2-3,25	-	-	
Nisip îmbogățit (spălat) încercat conform GOST 8735-88, corespunde cl. 1, grupă de nisip medie, cu modul de granulozitate 2,39. Nisip spălat corespunde cerințelor GOST 8736-93										