

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **87 - 25 C**
« 02 » aprilie 2025

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



APROB

S.R. Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2025

La încercări s-au prezentat mostrele Țesătură tip „RipStop Stretch”, vopsită (culoarea albastru-închis Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) din 62% PES, 35% bumbac, 3% spandex, densitatea superficială 230 g/m², art. TCSP65332RS230, pentru îmbrăcăminte, data fabricării – 15.03.2023

Solicitant SRL „INSTACON”, or. Călărași, str. Alexandru cel Bun, 114

Producător Suzhou Shenghai International Trading Co. Ltd, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 27.03.2025

Data începerii încercării 31.03.2025

Data sfârșitului încercării 02.04.2025

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9594-25/2 din 27.03.2025 și pe baza programului Nr. 9594-25/2 din 27.03.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 29223-91 „Тканиплательные, платьенно-костюмные и костюмные из химических волокон. ОТУ”, GOST 30386-95 „Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 87 - 25 C « 02 » aprilie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură tip „RipStop Stretch”, vopsită (culoarea albastru-închis*

Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) din 62% PES, 35% bumbac, 3% spandex, densitatea


superficială 230 g/m², art. TCSP65332RS230, pentru îmbrăcăminte, data fabricării – 15.03.2023

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50x200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 2	SM EN ISO 13934-1:2016	343 343	1567 912
2	Alungire la rupere mostrei 50x200 mm, %, min: - pe urzeală - pe bățatură	De facto	SM EN ISO 13934-1:2016	De facto	24 44
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 2	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	-2,0 ±1,5	-0,5 0
4	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe	GOST 29223-91 pct. 1.3.3 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83 GOST 9733.4-83 GOST 9733.5-83 GOST 9733.6-83 GOST 9733.7-83 GOST 9733.13-83 GOST 9733.27-83		
				4 4	4 4
				De facto	4 4
				4 4	4 4
				4	4
				4	4
				4	4
5	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 29223-91 pct. 1.3.1 Tab. 1 ind. 7	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	50	99
7	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - PES - bumbac - spandex	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	64,7 33,0 2,3
8	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 29223-91 pct. 1.3.4	SM SR EN 12127:2013	218,5	240,6

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	