

## Produkt-Information

### MODEM -ACRYLAT INNENFARBE

#### Notă informativă despre produs VOPSEA ACRILICĂ ACRYLAT INNENFARBE " MODEM "

Pentru interior

Lavabilă

Randament sporit

Putere de acoperire bună

Pur ecologică

<b>Aplicarea:</b>	Pensula, ruloul, pulverizator
<b>Culoarea:</b>	Albă
<b>Grad de luciu:</b>	Mată
<b>Compus:</b>	Amestecul de pigment, umpluturi și diferite substanțe suplimentare în dispersie apoasă a polimerului acrilic.
<b>Mod de aplicare:</b>	<p>Suprafața destinată prelucrării trebuie să fie rezistentă, uscată, degresată și fără praf. Înaintea lucrărilor straturile vechi pe baza de clei și vopsele de var, la fel suprafețele friabile de îndepărtat. Pentru a prelungi termenul de exploatare și a spori randamentul vopselei este necesar de grunduit în prealabil cu «MODEM-PUTZGRUND». Înainte de vopsire a tapetelor suprafața nu trebuie grunduită.</p> <p>Vopseaua se amestecă bine. Se aplică cu pensula, ruloul sau metoda de pulverizare la temperaturi mai mari de +5 °C. Pe suprafața uscată vopseaua se aplică în 1-2 straturi. Al doilea strat se aplică după uscarea primului.</p>
<b>Proprietăți:</b>	Lavabilă Cu un randament sporit Bună putere de acoperire Pur ecologică
<b>Utilizare:</b>	Este destinată pentru vopsitorii la interior a pereților și tavanelor supuse spălării, pe suprafețe de ciment, de ciment și var, tencuite, de beton, chituite, de cărămidă, tapete structurate, plăci din gips-carton, PAL și PFL.
<b>Nuanțare:</b>	Este posibilă nuanțarea cu coloranții universali sau pe instalații specializate pentru nuanțarea vopselelor.
<b>Curățarea sculelor:</b>	Îndată după finisarea lucrărilor de spălat cu apa.

<b>Depozitare:</b>	Într-un recipient original închis etanș la temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C. A nu se expune sub acțiunea razelor solare directe.
<b>Recipient:</b>	1.5kg, 3kg, 7kg, 14kg
<b>Termenul de garanție:</b>	18 luni de la data producerii.
<b>Densitate:</b>	1,51 g/m <sup>3</sup>
<b>Consum:</b>	1 l pe 5-7 m <sup>2</sup> în cazul acoperirii într-un strat în funcție de putere de absorbție a suprafeței. Valoarea exactă a consumului specific se va determina în urma unei probe efectuate la fața locului.
<b>Timpul de uscare:</b>	1-2 ore la temperatura 20 °C și umiditatea relativă 65%. Micșorarea temperaturii și ridicarea umidității duce la prelungirea timpului de uscare. Acoperirea este complet uscată și gata punerii sub sarcină peste 14 zile.
<b>Măsuri de protecție:</b>	La lucrări cu produsul este necesar de urmărit reguli obișnuite de protecție. În timpul și după lucrări de aerisit bine încăperea, a nu inhala aburi la pulverizare. A nu lasă la îndemîna copiilor. În cazul contactului cu ochii de spălat bine cu apa. A nu vărsa în canalizare, rezervoare cu apa sau pe sol.

Datele și recomandările prezente se bazează pe experiența și cunoștințele noastră îndelungate și corespund utilizării tehnicii și tehnologiei performante, însă nu sunt garantate pentru fiecare caz particular, deoarece depind de calitatea suportului, prelucrarea și aplicarea.

**MODEM SRL**