



The mark of
responsible forestry
FSC®
C146241

Technical Specification of Standard Newsprint

PM 8
БДМ 8

Техническая спецификация стандартной газетной бумаги ГОСТ 6445

Parameters	45 g	48,8 g
Fibre mix Композиция		TMP (TMM) -100%
Substance, g/m² Масса 1 кв. м, г	45,0 +/- 0,5	48,8 +/- 0,5
Caliper, mm Толщина, мм	max 0,077	max 0,083
Density, g/cm³ Плотность, г/см ³		min 0,59
Bulk, cm³/g Пухлость, см ³ /г		max 1,71
Moisture content, % Влажность, %		8,0 +/- 0,5
Tear resistance in CD, mN Абс. сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН	min 250	min 280
Breaking length in MD, km Разрывная длина в машинном напр., км		min 5,0
Elongation in MD, % Удлинение, %		min 0,8
Roughness (Bendtsen), ml/min Шероховатость по Бендтсену, мл/мин		90 +/- 20
Porosity (Bendtsen), ml/min Пористость по Бендтсену, мл/мин	max 450	max 400
Brightness, %, (R457 C) Белизна, %, (R457 C)		60 +/- 1
Opacity, % Непрозрачность, %	min 92	min 93
Shade a Оттенок а		- 0,35 +/- 0,15
Shade b Оттенок б		3,5 +/- 0,5
Tolerance limit of reel diameter, mm Предел допуска по диаметру рулона, мм		+10/-30
Tolerance limit of reel width, mm Предел допуска по ширине рулона, мм		+/-1