



THERMAX

QUALITY ASSURANCE LABORATORY

CERTIFIED REPORT/ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата производства	31-05-2022
Заказчик	
Товар	A-2X MP
№ заказа	121691
Ионная форма поставки	Свободное основание
Тип	СЛАБООСНОВНЫЙ АНИОНИТ

Параметры	Норма	№ партии		
		511388	511392	
Полная статическая обменная емкость,	1.5 мг-экв/мл, не менее	1.70	1.66	
Массовая доля влаги, %	44 % - 50 %	45.08	44.75	
% Треснувших и разломанных гранул	2 % MAX	1.0	1.0	
Гранулометрический состав: размер гранул, мм	(0.3 TO 1.2 MM)	(0.3 TO 1.2 MM)		
объемная доля рабочей фракции, %, не менее	95	98.58	99.31	
Степень набухания при переходе, $\text{OH}^- \rightarrow \text{Cl}^-$, %	20 макс.	14	15	
эффективный размер гранул, мм	0.45 – 0.55 MM	0.497	0.484	
коэффициент однородности, не более	1.7 MAX	1.609	1.562	
Насыпная масса при поставке, г/л	660 GMS/LIT	660 GMS/LIT		

**Q.A. INCHARGE
THERMAX LIMITED**

HEAD OFFICE : THERMAX LIMITED 97-E ,BHOSARI INDUSTRIAL AREA,PUNE 411026,INDIA.
REGD OFFICE : D – 13 , MIDC INDUSTRIAL AREA, CHINCHWAD , PUNE – 411 019 , INDIA