

ПОЛИНИТ (POLINIT)

Назначение:

Краска акриловая для фасадов с добавлением силикона, предназначена для защитных и декоративная покраска фасадов зданий, внутренних стен и потолков.

Краску можно использовать в качестве поверхности по: цементным, цементно-известковым штукатуркам, гипс, гипсокартонные плиты, шпаклевки, бетон, газобетон, кирпич, камни, штукатурки акриловые и минеральные обои, а также бумажные и стекловолоконные обои. Продукт идеален используется для украшения элементов садовой архитектуры, таких как бетонные заборы, плитусы, фундаменты и т.д.

Особенности:

Гидрофобный с добавлением силикона – предотвращает попадание воды.

- Устойчивость к погодным условиям: дождю, морозу, УФ-излучению.
- Очень высокая механическая стойкость
- Устойчивость к истиранию – класс 1 согласно PN-EN 13300.
- Эффективность – до 8 м²/л фасадов, до 12 м²/л внутренних стен.
- Двойное назначение – внутри и снаружи.

Цвет	18 готовых цветов
Степень блеска	матовая
Вязкость по Брукфилду, 20±2°C, [mPas]	3000 ÷ 6000
Плотность, 20±0,5°C, [г/см ³]	не больше 1,500
Сухой остаток [% веса]	не меньше 50,0
Устойчивость к истиранию	Класс 1 согласно PN-EN-13300. Выполняет требования стандарта PN-C-81914 Тип I (устойчив к влажной чистке) совместимость с PN-C-81913, соответствует PN-EN-13300, соответствует PN-EN-1062-1
Количество слоев	1-2
Время высыхания слоя, 23±2°C, [ч]	2
Следующий слой, [ч]	через 2
Способ нанесения	кисть, валик или краскопульт
Расход на один слой	до 12 м ² /л – интерьерные стены
до 8 м ² /л – фасады в зависимости от поглощающей способности и шероховатости основания	
Разбавитель	вода

Способ применения

Подготовка поверхности

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

Остатки клеевых красок тщательно удалить, а основание промыть водой.

Предназначенная под окраску поверхность должна быть чистой, сухой, без пыли и трещин, плотно соединенной с основанием.

Поверхности, покрашенные эмульсионными красками обезжирить смывая водой с добавлением моющих средств.

Интерьерные стены:

- свежую штукатурку и поверхности сильно впитывающие воду (гипсовая штукатурка, гипсокартонные плиты, не крашенные ранее поверхности) необходимо грунтовать грунтом Acryl Grunt marki ProGold.

- для получения однородной поглащаемости грунтовать основание краской Grunt Lateksowy marki Dekoral,:

Фасады:

- основание должно быть выдержанным, без царапин и трещин, обезжиренным, чистым и сухим.

и без пятен и высолов биологического и химического происхождения (соли или коррозионный),

- свежие штукатурки и основания, сильно впитывающие воду (никогда не окрашенные основания) или основания неравномерно впитывающие, грунтовать Acryl Primer ProGold.

Покраска

Перед покраской продукт тщательно вымешать.

Рекомендуется нанесение 1-2 слоев В случае необходимости разбавить водой в кол-ве макс. 5% объема. Второй слой наносить после полного высыхания первого.

После покраски инструменты вымыть водой.

Дополнительная информация

Покраску проводить в темп. от +5 до +30°C.

Свежую штукатурку можно красить через 4 недели после ее нанесения.

Водоразбавляемый, неморозостойкий продукт. Хранить в температуре выше 0°C.

Техника безопасности

Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.

Хранить от детей.

В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Не вдыхать паров распыленной жидкости.

В случае недостаточной вентиляции применять соответствующие средства индивидуальной защиты дыхательных путей.

Следуйте инструкции на упаковке.

Подробная информация находится в Карте Характеристики.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

Стандарт: ZN-PPGDP-014
Сертификаты: Сертификат Государственного Института Гигиены
Соответствует требованиям стандарта PN-C-81914 Тип I (стойкие к мокрому стиранию)
в соответствии с PN-C-81913
в соответствии с PN-EN-13300
в соответствии с PN-EN-1062-1
Код PKWiU: 20.30.11.0
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления

Символ термометра 0°C ÷ +30°C

Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/c/FW): 75 г/л (2007г.), 40 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 30 г/л.

Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л,