

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **123 - 21**
« 22 » martie 2021

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2021

La încercări s-au prezentat mostrele

№1-Țesătura albă 100% bumbac

№2-Țesătura vopsită cu desen imprimat din 100% bumbac.

Solicitant „Anghel-Lux” SRL

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc. de (0,5x1,5)m

Data primirii mostrelor 18.03.2021 Data începerii încercării 18.03.2021 Data sfârșitului încercării 22.03.2021

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-25-21 din 18.02.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr mostr.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim $C_{11}P_9O_1\Gamma_8$	-4,3 -1,5
1.2	Permeabilitate la aer, $\text{dm}^3/\text{m}^2 \cdot \text{s}$, min	GOST 12088-77	411
1.3	Densitatea superficială, g/m^2 , min	SM SR EN 12127:2013	146,5
1.4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - Bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	100
1.5*	Numărul de fire pe 10 cm - pe urzeală - pe bătătură	GOST 3812-72	280 220
1.6	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	SM EN ISO 13934-1:2016	399 362
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • <u>spălării</u> 4 - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe • <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe	Grupa vopsirii-durabilă GOST 9733.0 GOST 9733.4-83 GOST 9733.6-83 Metodă II GOST 9733.27-83	4 4 4 4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare