

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 315 - 24C <u>« 26 » august 2024</u>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2


APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Ștef I.

2024

La încercări s-au prezentat mostrele *Sac de dormit, cu glugă, matlasat, cu exteriorul din țesătura*
Impermeabilă, vopsită (culoarea verde kaki) legătura pînză 100% poliester, căptușeală
din țesătura vopsită (culoarea gri) 100% bumbac, umplutura – 100% PES.
*Model NE01-1, dimensiuni 210*95cm. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000464.*

Solicitant „TRICOLUX” SRL, RM, mun. Chișinău, str. Colonița 125

Producător Hangzhou New Era International Trade Co., Ltd., China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 22.08.2024

Data începerii încercării 26.08.2024

Data sfîrșitului încercării 26.08.2024

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza
raportului Nr. 9443-24 din 22.08.2024 și pe baza programului Nr. 9443-24 din 22.08.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse SM 236:2004 „Articole matlasate. Condiții tehnice generale”, GOST 29222 - 90
 „Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. ОТУ”, GOST 29298-2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”, RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 315 - 24C « 26 » august 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Sac de dormit, cu glugă, matlasat, cu exteriorul din țesătura*


impermeabilă, vopsită (culoarea verde kaki) legătura pînză 100% poliester, căptușeală

din țesătura vopsită (culoarea gri) 100% bumbac, umplutura – 100% PES.

*Model NE01-1, dimensiuni 210*95cm. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000464.*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
Sac de dormit					
1	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	SM 236:2004 pct. 5.2.3 GOST 29298-2005 pct. 4.2.7 Tab. 2 GOST 29222-91 pct. 1.3.2 Tab. 1	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₃ B ₅	-5,0 /- 3,5 ± 2,0	- 0,7 - 2,0
Căptușeală					
2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea..” p. 20	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea ..” p.7	± 3% din marcarea	100
3	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM 236:2004 pct. 5.2.3 GOST 29298-2005 pct. 4.2.3 tab.1	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
Strat exterior					
4	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM 236:2004 pct. 5.2.3 GOST 29222-91 pct. 1.3.5 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea..” p. 20	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea ..” p.7	± 3% din marcarea	100
6*	Impermeabilitate de apă, mm col. de apă, min	SM 236:2004 pct. 5.2.1 GOST 29222-91 pct.1.3.2 Tab. 1 ind. 4	GOST 3816-81 pct. 6	200	200
Umplutura					
7*	Numărul de straturi	De facto	Metode vizuale	De facto	2
8*	Densitatea unui strat, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	250,1

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	