

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **3 - 25 C**
« 14 » ianuarie 2025

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/3



APROB

S.R. Director «LabTest - Airin» SRL

LabTest-Airin Șteț I.

« 14 » ianuarie 2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricatat împletitura „futer”, French Terry, vopsit, din 20% bumbac, 74% PES, 6% spandex, densitatea superficială 200 g/m², art. ZF24ZCSC04, utilizat la fabricarea îmbrăcămintei și articolelor de acoperit capul pentru femei, bărbați: 1.1 – culoarea verde/olive (Ranger) Panton cod 19-0515 Olive Night, data fabricării 27.04.2024, exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000481; 1.2 – culoarea neagră, data fabricării 27.04.2024, exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000482*

Solicitant SRL „ZILANT”, mun. Chişinău, bd. Moscova, 21

Producător SUZHOU SHENGHAI INTERNATIONAL TRADING CO.LTD, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări cîte (0,5 x 1,5)m

Data primirii mostrelor 06.01.2025

Data începerii încercării 09.01.2025

Data sfârșitului încercării 14.01.2025

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9559-24 din 06.01.2025 și pe baza programului Nr. 9559-24 din 06.01.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические показатели”, GOST 30386-95 „Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”, RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ }^{\circ}\text{C}$



Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 3 - 25 C « 14 » ianuarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor Material tricatat împletitura „futer”, French Terry,
vopsit, din 20% bumbac, 74% PES, 6% spandex, densitatea superficială 200 g/m²,
art. ZF24ZCSC04, utilizat la fabricarea îmbrăcămintei și articolelor de acoperit capul pentru femei,
bărbați: 1.1 – culoarea verde/olive (Ranger) Panton cod 19-0515 Olive Night, data fabricării
27.04.2024, exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000481;

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	5	5
1.1.2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 30814-2002 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	70	533
1.1.3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - PES - bumbac - spandex	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	73,6 20,6 5,8
1.1.4	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28554-90 pct. 1.1.3	SM SR EN 12127:2013	190	208,1
1.1.5	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 30386-95 pct. 3	GOST 25617-83 pct. 17	300	5,7

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.


Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 3 - 25 C « 14 » ianuarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 3/3

Rezultatele încercărilor mostrelor *Material tricatat împletitura „futer”, French Terry,*
vopsit, din 20% bumbac, 74% PES, 6% spandex, densitatea superficială 200 g/m²,
art. ZF24ZCSC04, utilizat la fabricarea îmbrăcămintei și articolelor de acoperit capul pentru femei,
bărbați: 1.2 – culoarea neagră, data fabricării 27.04.2024, exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000482

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
1.2.2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - PES - bumbac - spandex	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	73,4 20,5 6,1
1.2.3	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28554-90 pct. 1.1.3	SM SR EN 12127:2013	190	213,8
1.2.4	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max:	GOST 30386-95 pct. 3	GOST 25617-83 pct. 17	300	13,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	<i>Stolearenco S.</i>	
Tehnic - laborant	<i>Moşnoi T.</i>	