

- **DESCRIERE**

Sfaturi de întreținere

- Pavajul va fi protejat de substanțe chimice (clor, acizi, săruri).
- Pentru deszăpezire nu se vor folosi unelte sau utilaje cu lame metalice.
- Se va evita depășirea gabaritului recomandat de producător.

Fenomenele de mai jos nu reprezintă defect de fabricație:

- „Eflorescențele” sunt pete de culoare albicioasă, care se formează la interacțiunea apei cu calcarul din beton, formînd sulfat de calciu (acesta cristalizează)
- Petele de culoare închisă (maronii sau negre) sunt produse de factori de natură organică și/sau de la umezeală excesivă.
- Culoarea produselor poate suferi în funcție de factorii de mediu.

În prezența sărurilor alcaline și a umezelii, pentru reducerea apariției acestor fenomene, se recomandă evitarea umezelii, folosirea de impermeabilizanți și evitarea folosirii substanțelor chimice și a sării.

Greutăți admise pentru circulație :

1. pietonale pentru pavajele cu o grosime de 2,2-3 cm.
2. – 2-3 tone pentru pavajele cu o grosime de 3,8 cm.
3. – 3-6 tone pentru pavajele cu o grosime de 4,5-4,7 cm. ( dimensiuni mici pavaj)
4. – 6-8 tone pentru pavajele cu o grosime de 5,6-6 cm. (dimensiuni micipavaj)
5. – 20-30 tone pentru pavajele cu o grosime de 7-8 cm.

