



SPOR TOTALL PAINT

DESCRIERE PRODUS

Spor TotALL Paint este o vopsea pe baza de apa, de inalta calitate, cu finisaj satinat, potrivita atat pentru interior cat si pentru exterior.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Pentru orice tip de suport: MDF, pal, PVC, lemn, metal, sticla
- Produs pe baza de apa
- Rezistență maximă pentru utilizare în exterior
- Usor de aplicat, se intinde uniform
- Nu are un miros intepator
- Grad mare de acoperire, rezistență ridicată la spălari frecvente

DOMENII DE UTILIZARE

Protecția și decorarea suprafețelor interioare si exterioare din:

- Lemn
- Metal
- MDF si PAL
- PVC
- Sticla
- Faianta
- Tencuieli de ciment, caramida
- Beton, tencuieli, gips-carton
- Vopsele vechi de tip latex

A nu se aplica pe: baze silicate vechi, var si huma.

Ideal pentru reconditionarea mobilei de bucatarie, dulapuri, usi, rame geamuri, etc.



MOD DE APLICARE

Pregatirea produsului:

Înainte de utilizare produsul se omogenizează. Dacă este necesar se diluează cu până la 5% apă. Se aplică la temperaturi între 5-30 °C.

Pregatirea suportului și aplicarea:

Suprafața trebuie să fie curată, uscată, degresată, fără urme de rasini sau rugina. Straturile vechi de vopsele se îndepărtează și se curată complet.

Pentru suprafețele din lemn, pentru o protecție sporită se poate aplica în prealabil cu Spor Villa Yacht Impregnant pe bază de apă. Se așteaptă uscarea (4-6 ore) înainte să se aplice vopseaua.

Suprafețele metalice se acoperă cu un grund anticoroziv.

Produsul se poate aplica cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare.

Pentru suprafețele noi de lemn înainte de aplicarea vopselei se recomandă slefuirea ușoară

Produsul se aplică în 2 straturi. Al doilea strat se aplică după 3-4 ore de la aplicarea primului strat.

IMPORTANT! Suprafețele vopsite cu Spor TotALL pot fi spălate după 2 săptămâni de la aplicare.

Peliclele vopselelor pe bază de apă 1K ajung la maturitate (performanța de exploatare sigură) după minim 2 săptămâni, în condiții de mediu 23°C și umiditate sub 75%. Nu se recomandă aplicarea pe suprafețe expuse la trafic (ex. gresie, parchet, trepte scări) și pe suprafețele care intră în contact des cu apă, cum ar fi cabinele de duș, spațiile din jurul chiuvetelor, blaturile de bucătărie. Expunerea repetată la apă, curățarea mecanică și chimică a suprafețelor utilizând substanțe de tipul detartranților și dezinfectanților pot cauza deteriorarea peliculei de vopsea.

Întreținerea echipamentului de vopsire

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curățat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

CONSUMURI SPECIFICE & TIMP DE USCARE

Consumul teoretic: 15-18 m²/litru/strat.

Timp de uscare la atingere : ½ ore.

Timp de uscare pentru reacoperire: 3-4 ore

Timp de uscare completă: 24 ore

Temperaturile ridicate / foarte scăzute și umiditatea crescută pot influența timpul de uscare și calitatea lucrării.

Număr de straturi recomandate: 2

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect pelicula	-	lichid omogen, dens	vizual
Densitate, (23±0.5) °C	g/cm ³	1.22- 1.38 ± 0.02 kg/l	SR EN ISO 2811-4
Grad de luciu (la 85°)	.	30-50%	SR EN ISO 2813



Vascozitate Brookfield (23±0.5) °C	mPa.s	min 800	SR EN ISO 2555
------------------------------------	-------	---------	----------------

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaj din polipropilena 0.6L

Depozitare: In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C

- ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 36 luni de la data fabricatiei inscriptionata pe ambalaj, in ambalaj original, inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA

A se consulta *Fişa cu date de Securitate* a produsului!

COV limita UE g/L cat. A/d 130(2010)

COV Produs, max g/L:130

Aceasta fisa de informatii tehnice este destinata sa informeze clientii despre produsul in cauza. Policolor-Orgachim recomanda clientilor testarea produsului inainte de utilizare si sa respecte conditiile de aplicare in conformitate cu instructiunile etichetei si parametrii tehnici. Utilizatorul este intotdeauna responsabil de a lua toate masurile necesare pentru a indeplini cerintele prevazute in fisa tehnica pentru acest produs. Datorita lipsei controlului asupra conditiilor si modului de aplicare, producatorul nu garanteaza, fara confirmare prealabila scrisa, durabilitatea acestuia, si nu isi asuma vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul in care este utilizat sau aplicat produsul, in cazul in care produsul este utilizat in alte scopuri decat scopul indicat pe eticheta si in aceasta fisa tehnica. Garantam proprietatile si calitatile produsului, in masura in care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizati de noi si nu ar putea fi luati in considerare in pregatirea acestei fise tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio raspundere in cazurile de mai sus, cu exceptia cazului in care a fost acordata explicit, sau daca raspunderea este impusa de dispozitii legale sau care decurg din obligatii comerciale. Intrucat informatiile continute in aceasta fisa tehnica sunt supuse unor modificari periodice, va rugam sa va asigurati, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, ca aceasta descriere este cea mai recenta si nu a fost inlocuita cu o noua versiune.

