

Лак для древесины алкидный «ПФ-170»

ТУ У 24.3-30094213-003-2002



Особенности

Изготовлен по классической формуле

Атмосферостойкий

Отлично сцепляется с основанием

Обладает высоким и устойчивым блеском

Подчеркивает природную красоту древесины

Не препятствует «дыханию» поверхности

Устойчив к мощным растворам и промышленным маслам

Эластичный и экономичный

Описание

Состав: Алкидная смола в смеси алифатических углеводородов и специальные добавки.

Назначение: Для декоративно-защитного лакирования различных изделий из древесины, ДСП, ДВП, OSB, MDF и фанеры, металла и керамики, а также поверхностей окрашенных масляными красками, пентафталевыми (ПФ) эмалями и глифталевыми (ГФ) грунтами, с целью предания им дополнительного блеска и защитных свойств, внутри и снаружи помещения. Может применяться в качестве функциональной добавки для повышения качественных характеристик пентафталевых (ПФ) эмалей (блеск, адгезия, износостойкость, атмосферостойкость, долговечность и т.д.).

Свойства: Лак изготовлен по классической формуле. Образует прозрачную высокоглянцевую эластичную защитную пленку, устойчивую к агрессивному воздействию окружающей среды, мощным растворам и промышленным маслам. Подчеркивает природную красоту древесины, не препятствует «дыханию» поверхности, обладает стойким блеском, отличной адгезией (сцеплением) к основанию и экономичным расходом.

Характеристики

Фасовка	0,8 л, 2,5 л (банка жестяная) 0,5 л, 1 л (бутылка ПЭТ)
Внешний вид	Глянцевый
Цвет	Бесцветный

Применение	Для наружных и внутренних работ
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель
Расход на один слой	50-100 мл/м ² в зависимости от типа поверхности и метода нанесения
Время высыхания при температуре 20°C и влажности 60%	На отлип - 12 часов, шлифовку и нанесение следующего слоя можно проводить через 24 часа
Пленкообразующее	Алкидная смола
Растворитель	«Ролак РК-005» или уайт-спирит
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты производства

Инструкция по применению

Подготовка поверхности: Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой, без пыли, жировых, биологических и других загрязнений. Ранее не обработанную древесину рекомендуется предварительно покрыть алкидной деревозащитной грунтовкой «Rolax BASE».

Нанесение: Непосредственно перед применением лак следует тщательно перемешать, при необходимости разбавив растворителем «Rolax РК-005» (аналог уайт-спирита). Работы проводить при температуре от +5°C до +25°C и влажности не выше 80%. Наносить равномерным тонким слоем с помощью кисти, валика или краскораспылителя. Для получения полноценного покрытия рекомендуется наносить не менее 2-х слоев лака с межслойной шлифовкой. Инструмент промыть растворителем сразу после использования. Закрытую тару с остатками продукта утилизировать в организованных местах сбора бытовых отходов.

Условия хранения: Хранить и транспортировать в герметичной заводской упаковке при температуре не выше 30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Меры безопасности: Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Для защиты рук использовать резиновые перчатки, органов дыхания - респиратор, глаз - защитные очки.

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!