

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>40 - 19 C</b> « 19 » februarie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Țesătură albită din 100% bumbac, tip „vafela”, art.2-95/5-4,*  
*densitatea superficială-240g/m<sup>2</sup>, lățimea 45cm*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11027 pct. 1.6	SM EN ISO 13934-1	559 294	562,7 511,7
2	Conținutul de clor liber	GOST 11027 pct. 1.9	GOST 25617 p. 10	Trebuie să lipsească	Lipsește
3	Capilaritatea, mm în 30 min, min	GOST 11027 pct. 1.10	GOST 11027 p. 3.8 GOST 3816 p. 5	100	113
4	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min	GOST 11027 pct. 1.4 GOST 10641	SM SR EN 12127	228	241,8
6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	± 3% din marcarea	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Sveț E.</i>	<i>[Semnătură]</i>
Tehnic-laborant	<i>Moșnoi T.</i>	<i>[Semnătură]</i>

