



ООО «НПП Агринол»
Строительная, 3а,
г.Бердянск, Запорожская область,
Украина, 71100
тел/факс +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____ ОТ _____

Масло трансмиссионное

Transmission Classic SAE 80W-90 API GL-4



ТУ У 23.2-30802090-120:2009 с изм. № 1, 2

Гарантийный срок годности - 5 лет со дня изготовления

Грузополучатель: _____

Наименование показателя	Норма	Фактически	Методы испытания
		для партии №	
		91 06.2019	
1 Вязкость кинематическая при температуре 100°C, мм ² /с, не менее	16,5	18,6	ДСТУ ГОСТ 33
2 Индекс вязкости, не менее	95	110	ДСТУ ГОСТ 25371
3 Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	218	ДСТУ ГОСТ 4333
4 Температура застывания, °C, не выше	Минус 20	Минус 20	ГОСТ 20287
5 Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более	5	5,0	ГОСТ 20284 с доп. п. 7.3.5 ТУ
6 Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает	ГОСТ 2917 с доп. п. 7.3.6 ТУ
7 Массовая доля серы, %, не менее	0,8	0,98	ГОСТ 1437
8 Массовая доля воды, %, не более	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 2477
9 Массовая доля механических примесей, %, не более	0,01	0,008	ГОСТ 6370
10 Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	910	898	ГОСТ 3900
11 Трибологические характеристики на четырёх шариковой машине трения при (20±5)°C:			ГОСТ 9490
- индекс задира, Н, не менее	490	574	
- нагрузка сваривания, Н, не менее	3479	3920	
- диаметр пятна износа, мм, не более	0,5	0,4	

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ У 23.2-30802090-120:2009 с изм. № 1, 2

Начальник ОТК



В.Ф. Бондарь