

Centrul de Analiză și Încercări  
«Pielart - AIRIN» S.R.L.  
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. 167/1 - 20 C  
« 20 » martie 2020

Cod: IPI 5.10 - 1  
Ediția: 4  
Data: 05.07.2018  
Pag. 3/3

Rezultatele încercărilor mostrelor Material tricatat glatt", vopsit(culoarea albastru-închis), utilizat la fabricarea lenjeriei de corp, îmbrăcăminte exterioare: 2. - din 66% bumbac, 28% PES, 6% spandex

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554 pct. 1.1.5 GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• spălării 1 - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4	4 4	4 4
	• apei distilate - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5	4 4	4 4
	• „transpirației” - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• călcării - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7	4	4
	• solventilor organici - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	De facto	5
	• frecării uscate - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	4	4
2.2	Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·s, min	GOST 30383 pct. 4 Tab. 1 GOST 31228 pct. 4.1 SM GOST 31422 pct. 4.1 Tab. 1 GOST 30814 pct. 4.1	GOST 12088 pct. 4.3.3	150 150 100 70	152,8
2.3	Higroscopicitatea, %, min	GOST 30383 pct. 4 Tab. 1 GOST 31228 pct. 4.1 SM GOST 31422 pct. 4.1 Tab. 1	GOST 3816 pct. 3	9 - 13 6 9 - 25	9,3
2.4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - PES - spandex	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	66,1 27,9 6,0
2.5	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	De facto	SM SR EN 12127	De facto	262,6

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris a  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stoileenco S.	<i>Stoileenco S.</i>
Inginer . . .	Sveț E.	<i>Sveț E.</i>