

SC IKOSAR SRL

Adresa juridică: Romania, Timișești, strada Neamțului, nr. 66, județ Neamț, cod poștal 617470

Baza de producție și desfacere: Romania, Târgu Neamț, strada Castanilor, nr. 8, județ Neamț;

Email: vanzari@ikosar.ro

Tel.: 0756123457

ikosar.ro

Grafic de livrare a bunurilor

Subsemnata, Andrei Cristina, în calitate de reprezentant al operatorului economic SC IKOSAR SRL, declar că bunurile oferite vor fi pregătite pentru livrare astfel:

Nr.	Denumirea bunurilor	Cantitate	Termen de livrare
1.	Bandă transportoare din cauciuc: 500mm X 10mm X 5ins X 100mm – 1 buc	1 buc	În termen de 30 de zile calendaristice
2.	Bandă transportoare din cauciuc: 650mm X 8mm X 3ins X 100ml – 1 buc	1 buc	În termen de 30 de zile calendaristice

Data: 29.05.2026

Semnătura:

Nume și prenume: Andrei Cristina

Funcția: Agent de vânzări

Denumirea operatorului economic: SC IKOSAR SRL





FISA TEHNICA

**Banda transportoare cauciuc 500mm x 10mm x 5ins x 100mL,
lisa, P2- ambele fete cauciucate, deschisa: (1 buc)
EP630/5, 3+2, Y
Standard de fabricatie DN 22102**

CARCASA BENZII		STANDARD
Carcasa este alcatuita din 5 insertii poliamida-poliester EP125		
Rezistenta la rupere (N/mm)	≥ 630	ISO 283
Adeziunea intre insertii (N/mm)	≥ 4.5	ISO 252
Grosime (mm)	10	ISO 583
FETELE BENZII		STANDARD
Rezistenta la abraziune (DIN Y), Antistatica, SBR		
Grosime parte superioara (mm)	3	ISO 583
Grosime parte inferioara (mm)	2	ISO 583
Adeziune minima intre stratul de carcasa si fetele benzii (N/mm)	≥ 4.5	ISO 252
Rezistenta la rupere (kgf/cm)	630	ISO 370
Alungire la rupere (%)	1.4	ISO 370
Abraziune (mm ³)	≥ 120	ISO 4649
Duritate, ± 5 (Shore A)	62-65	ISO 7619
TEMPERATURA DE LUCRU		-20 °C / +85°C
CARACTERISTICI BANDA TRANSPORTOARE		
Latime banda (mm)	500	
Greutate (kg/mp)	12	
Grosime totala banda (kg)	10	ISO 583
Lungime banda (ml)	200	

Benzile transportoare sunt noi(nefolosite), ambalate si livrate in role, nu necesita conditii speciale de transport si trebuie depozitate in zone protejate de razele soarelui.

Garantie: 12 luni / in conditii normale de operare al utilajului.





FISA TEHNICA

**Banda transportoare cauciuc 650mm x 8mm x 3ins x 100mL,
lisa, margini debitate, ambele fete cauciucate, deschisa
EP400/3, 3+2, Y
Standard de fabricatie DN 22102**

CARCASA BENZII

STANDARD

Carcasa este alcatuita din 3 insertii poliamida-poliester EP125

Rezistenta la rupere (N/mm) ≥ 400 ISO 283

Adeziunea intre insertii (N/mm) ≥ 4.5 ISO 252

Grosime (mm) 8 ISO 583

FETELE BENZII

STANDARD

Rezistenta la abraziune (DIN Y), Antistatica, SBR

Grosime parte superioara (mm) 3 ISO 583

Grosime parte inferioara (mm) 2 ISO 583

Adeziune minima intre stratul de carcasa si fetele benzii (N/mm) ≥ 4.5 ISO 252

Rezistenta la rupere (kgf/cm) 400 ISO 370

Alungire la rupere (%) 1.4 ISO 370

Abraziune (mm³) ≥ 120 ISO 4649

Duritate, ± 5 (Shore A) 62-65 ISO 7619

TEMPERATURA DE LUCRU

-20 °C / +85°C

CARACTERISTICI BANDA TRANSPORTOARE

Latime banda (mm) 650

Greutate (kg/mp) 9.6

Grosime totala banda (kg) 8 ISO 583

Lungime banda (ml) 100

Benzile transportoare sunt noi (nefolosite) ambalate si livrate in role, nu necesita conditii speciale de transport si trebuie depozitate in zone protejate de razele soarelui.

Garantie: 12 luni / in conditii normale de operare al utilajului.

