СП с ИИ ООО «Мефферт Ганза Фарбен»

ул. Курсантская, 7-Б, г. Днипро, 49051, Украина
Телефон/факс (056) 377-95-05 e-mail: postMGF@ganza.com.ua

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й П А С П О Р Т

на краску водно-дисперсионную тм "MODEM",Fassadenfarbe
ТУ У 20.3-31158382-051:2020

- Белая
- Матовая
- Для наружных работ
- Высокая атмосферостойкость
- Хорошая укрывистость
- Стойкая к истиранию
- Экологически чистая
- Колерутся

Качественные и эксплуатационные характеристики

	Наименование	Значение
1	Цвет плёнки краски	Белый
2	Внешний вид высохшей плёнки	После высыхания образует ровную, однородную, матовую поверхность
3	Массовая доля нелетучих веществ, % ДСТУ ISO 3251	64,0 ± 1,0
4	Укрывистость высушенной плёнки, g/m² (г/м²) ДСТУ ISO 6504-3	Не более 150
5	pH краски	8,5 – 9,5
6	Плотность краски, g/cm³ (г/см³)	1,570 ± 0,030
7	Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C, h (ч) ДСТУ ISO 9117-1	Не более 1
8	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20,0 ± 2,0) °C, h (ч)	Не менее 24
9	Условная светостойкость	Не более 5
10	Степень перетира, µm (мкм)	Не более 60
11	Расход материала на 1 слой, g/m² (г/м²)	Около 110-200
12	Температура воздуха и основания при нанесении	От + 5 °C до + 30 °C
13	Упаковка	Ведро из полипропилена
14	Масса нетто краски в упаковке	1,5 kg (кг); 3 kg (кг); 7 kg (кг);14 kg (кг)
15	Условия хранения и транспортирования	Хранить в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре от + 5 °C до + 35 °C. При температуре ниже + 5 °C краску транспортируют в транспортных средствах, оборудованных термокамерами
16	Гарантийный срок хранения в оригинально закрытой упаковке	24 месяца с даты изготовления

Состав: смесь пигмента наполнителей и различных вспомогательных веществ в водной дисперсии акрилового полимера.

Главный технолог СП с ИИ ООО "МГФ" _____ Горбалюк Л.Д.

М.П.