

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. M.Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 241- 23 «20» iunie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

« 20 » iunie 2023

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Prosop flauşat, 50x70 cm; №2-Prosop gofrat, 40x70 cm.

Solicitant SRL „Triomac”

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 buc

Data primirii mostrelor 19.06.2023

Data începerii încercării 19.06.2023

Data sfârşitului încercării 20.06.2023

Mostrele prelevate şi prezentate pe baza cererii Nr. K-39-23 din 19.06.2023

Tipurile şi scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	504,8
1.2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	100
2.1	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	321,0
2.2	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime şi cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şveţ E.	
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	