

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 121 - 21C « 19 » martie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1/3
---	---	--



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2021

La încercări s-au prezentat mostrele Lenjerie de pat din țesături 100% bumbac, legătură „pânză”:

- a) din țesătura albită, densitatea superficială 160 g/m²;
- b) din țesătura vopsită cu desen imprimat, densitatea superficială 160 g/m²;
- c) din țesătura albită, densitatea superficială 140 g/m²;
- d) din țesătura vopsită cu desen imprimat, densitatea superficială 140 g/m²;

Solicitant „UNIVERSCOM” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător „Тирасполь”, or. Tiraspol, Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 buc. de (0,5x1,5)m

Data primirii mostrelor 17.03.2021

Data începerii încercării 17.03.2021

Data sfârșitului încercării 19.03.2021

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-9049-21 din 17.03.2021 și pe baza programului Nr. M-9049-21 din 17.03.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 29298 – 2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”,
SM 235:2004 „Lenjerie de pat. Condiții tehnice generale”, GOST 31307-2005 „Бельё постельное. ОТУ”,
GOST 30386-95 „Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальде-
гида”, RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.


ultatele încercărilor mostrelor *Lenjerie de pat din țesături 100% bumbac, legătura „pînză”:*

lin țesătura albită, densitatea superficială 140 g/m²;

lin țesătura vopsită cu desen imprimat, densitatea superficială 140 g/m²;

tr.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
d	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29298-2005 pct. 4.2.3 Tab. 1 GOST 31307 -2005 pct. 4.1.2 SM 235:2004 pct. 4.2.2	Grupa vopsirii-durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării</u> 4 - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4-83	3 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27-83	3	4
c	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max:	GOST 29298-2005 pct. 4.2.12 Tab. 5 GOST 31307-2005 pct. 4.1.5 SM 235:2004 pct. 4.2.2 GOST 30386-95	GOST 25617-83 p.17	75	Sub limită (< 5)
c	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29298-2005 pct. 4.2.7 Tab. 2 GOST 31307-2005 pct. 4.1.9 SM 235:2004 pct. 4.2.2	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	-5,0 ±2,0	-3,0 -2,0
c	Higroscopicitatea, %, min	GOST 29298-2005 pct. 4.2.12 Tab. 5	GOST 3816 -81 p. 3	15	15,2
c	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 31307-2005 pct. 4.1.3 SM 235:2004 pct. 4.2.2	GOST 12088-77	100	555,6
c	Densitatea superficială, g/m ² •min	GOST 29298-2005 pct. 4.2.14	SM SR EN 12127:2013	133	136,5
c	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - Bumbac	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
•	Numărul de fire pe 10 cm - pe urzeală - pe bătătură	De facto	GOST 3812-72	De facto	251 223

atele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 lucarea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
 tudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
ner	Șveț E.	
ic-laborant	Moșnoi T.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 121 - 21C « 19 » martie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor Lenjerie de pat din țesături 100% bumbac, legătura „pînză”:

a) din țesătura albită, densitatea superficială 160 g/m²;


b) din țesătura vopsită cu desen imprimat, densitatea superficială 160 g/m²;

Nr mostr.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1 b	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29298-2005 pct. 4.2.3 Tab. 1	Grupa vopsirii-durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 4</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe	GOST 31307-2005 pct. 4.1.2 SM 235:2004 pct. 4.2.2	GOST 9733.4-83	3 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27-83	3	4
1.2 a	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 29298-2005 pct. 4.2.12 Tab. 5 GOST 31307-2005 pct. 4.1.5 SM 235:2004 pct. 4.2.2 GOST 30386-95	GOST 25617-83 p.17	75	6,6
1.3 a	Modificarea dimensiunilor după înmuire, %, max:	GOST 29298-2005 pct. 4.2.7 Tab. 2 GOST 31307-2005 pct. 4.1.9 SM 235:2004 pct. 4.2.2	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	-5,0 ±2,0	-4,0 -2,0
1.4 a	Higroscopicitatea, %, min	GOST 29298-2005 pct. 4.2.12 Tab. 5	GOST 3816 -81 p. 3	15	15,1
1.5 a	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 31307-2005 pct. 4.1.3 SM 235:2004 pct. 4.2.2	GOST 12088-77	100	291,7
1.6 a	Densitatea superficială, g/m ² min	GOST 29298-2005 pct. 4.2.14	SM SR EN 12127:2013	152	167,6
1.7 a	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - Bumbac	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
1.8 a	Numărul de fire pe 10 cm - pe urzeală - pe bătătură	De facto	GOST 3812-72	De facto	248 208

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.L.

Incetitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic-laborant	Moșnoi T.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare