

FIȘĂ TEHNICĂ

Pag. 1 of 2 No: 019, rev.3

ULEI DE IN FIERT SI SICATIVAT

DESCRIERE PRODUS:

Este un produs obtinut in urma unui tratament la cald aplicat uleiului de in aditivat cu agenti de uscare, utilizat la obtinerea produselor pelicologene

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- buna penetrabilitate in suporturi lemnoase
- etalare foarte buna
- uscare rapida
- aspect transparent si incolor

DOMENII DE UTILIZARE:

Este utilizat ca grund de aderență pentru protecția lemnului la interior și exterior și la obținerea produselor pelicologene pe baza de ulei.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice	vizual
Timp de scurgere, Ø4,20°C	Sec.	20 - 30	SR EN ISO 2431
Indice de aciditate, max	Mg KOH/G	10	SR EN ISO 3682
Densitate, 20°C	g/cm	0,93±0,05	SR EN ISO 2811-1
B. Pelicula			
Timp de uscare temperatura (20-23°C, 24 ore)	-	C	-
Aspect	-	omogen, fara incluziuni straine, semilucios	vizual

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: max.12-30°C

Umiditate relativa mediu: max.75%

Temperatura suportului: 12-30°C

Temperatura produs: 15-30°C

Umiditate suport lemn: 12-14%

Nu se aplica sub 10°C , pe timp de ploaie, pe vant puternic sau in bataia directa a razelor de soare

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza continutul
- Se aplica la vascozitatea de livrare



Pregătire suportului și aplicarea:

Suportul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să fie uscat;
- rezistent din punct de vedere mecanic;
- să fie curățat de materiale care împiedică aderența (praf, grăsimi, pelicule de lac neaderente, etc)
- să se impregneze suportul cu 1-2 straturi de Ulei de înșăcit (în funcție de gradul de absorbție al lemnului) prin aplicare cu pensula. Uleiul trebuie să fie complet absorbit în pori, excesul se îndepărtează. Produsul este compatibil cu emailurile și lacurile alchidice sau cu cele pe bază de ulei de în.

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curățat cu diluant Solvoxol sau D5070

Număr de straturi recomandate: 1-2

CONSUMURI SPECIFICE:

Consumul teoretic: 12 m²/litru.

TIMP DE USCARE:

Se usucă complet după max.24 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaje polipropilena : 5L

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-25°C
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

24 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

MASURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ:

Se interzice:

utilizarea echipamentelor electrice și a uneltelor neconforme normelor în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;

prezența surselor de foc deschis;

contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele;

inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor de produs; ingerarea produselor.

Stingere incendii: praf chimic, CO₂, nisip, spuma chimică.

Punct de inflamabilitate: peste 21°C.

A se consulta Fișa de Securitate a produsului!

COV limită UE g/l: cat A/ h 750(2007)/750(2010)

COV Produs, max.g/l: 750