



**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №800**  
 Масло моторное универсальное М-8В,  
 ГОСТ 10541 с изм.1-11 Код ОКПД 19.20.29.114  
 Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.НХ10.В.02667  
 по 29.03.2021 г.



Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов  
 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Резервуар: Р-9  
 Партия № 2120003701  
 Дата изготовления: 06.08.20

Тара: бочка, 205л  
 Дата фасовки: 05.02.21

Количество, т: 2,52  
 Кол-во, шт: 53  
 Дата отбора пробы: 05.02.21

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение*
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с: при 100 °С, в пределах при 0 °С, не более	ГОСТ 33	-	7,5 - 8,5 1200	8,3 857
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	93	93
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,015	0,005
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	следы	следы
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	207	222
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	минус 25	-25
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup>	ГОСТ 20502	-	10,0	2,6
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362	-	4,2	4,9
Зольность сульфатная, %, не более	ГОСТ 12417	-	0,95	0,93
Стабильность по индукционному периоду осаждообразования (ИПО), 30ч	ГОСТ 11063	-	выдерживает	выдерживает
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	-	3,5	2,0
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup> , не более	ГОСТ 3900	-	0,905	0,882
Массовая доля активных элементов, %:				
кальций, не менее	ГОСТ 13538	-	0,16	0,184
цинк, не менее	ГОСТ 13538	-	0,09	0,103
фосфор, в пределах	ГОСТ 9827	-	0,09-0,12**	0,092
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	-	338

\* - по паспорту изготовителя 32 дата выдачи 09.08.2020

- согласно примечания 12 таблицы 1 ГОСТ 10541-78 с изменениями 1-11.

\* Показатель: температура самовоспламенения - протокол испытаний № 324 серт/д от 28.03.18г.

ИЛ ООО "ГЛОБАЛ РЕСЕЧ".

Выводение: Масло моторное универсальное М-8В соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» приложение №1 и ГОСТ (10541-78 с изм. 1-11).

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления.


Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84).

Изготовитель: ПАО "Славнефть-ЯНОС". Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130; по заказу ООО "Газпромнефть - СМ".

Представитель по доверенности (доверенность № Д-181/003)

Паспорт выдан: 07.02.2021



Продолжение паспорта см. на стр.2  
 стр. 1 из 2

