

GRUND BIO PROTECT LATEX COLORIS

1. DESCRIERE	Produsul Grund latex bioprotector reprezintă dispersie latex, pigmenți, apă, adaosuri speciale. Elementele caracteristice principale sunt: • Pătrunde adânc ▪ Îmbunătățește aderența ▪ Reduce consumul de material de finisare ▪ Apără suprafața de ciuperci și mușcări ▪ Formează o peliculă netedă, mată, semitransparentă ▪ Asigură "respirația suprafeței" vopsite ▪ Întărește suprafața ▪ Ecologic		
2. UTILIZARE	Grund latex bioprotector este destinat pentru utilizare pe diferite suprafețe din beton, tencuite, de chit și cărămidă, cu masa de șpaclu, gipsocarton și fibre din lemn. Grundul este destinat pentru pregătirea suprafețelor noi, sau deja vopsite. Se utilizează înainte de înclădirea tapetelor, prelucrarea cu masă de șpaclu, instalarea teracotei, atât în interior, atât și exterior.		
3. CARACTERISTICI TEHNICE	TIP		
	CARACTERISTICĂ		
	SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 5,5 %	
	SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 30 g/l	
	TIMP DE USCARE	MAX. 1 oră	
	VALOAREA pH	6,5 - 9,5	
	CULOARE	INCOLOR	
4. CONDIȚII DE APLICARE	Temperatura aerului și a suprafeței de vopsit trebuie să fie de minim +5°C. Temperatura suportului trebuie să fie mai mare cu cel puțin 3 °C decât temperatura punctului de rouă. Lucrările de vopsire trebuie efectuate într-o zonă ventilată, evitând curenții. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de aplicare.		
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	Suprafața trebuie să fie uscată, curățită, fără praf, murdărie și acoperiri învechite, care se decojesc. Suprafața se degresează, se îndalătorează grăsimea, murdăria, se tratează cu o soluție aposă folosind detergenți, se clătește bine cu apă, se usucă.		
6. DILUANT RECOMANDAT	Nu necesită		
7. METODE DE APLICARE	Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați grundul pe suprafața de lucru cu instrumentul selectat: pensulă, rolă sau pulverizator. Timpul de uscare la temperatură de 20 °C până la 3 ore. Pentru un efect mai bun acoperirea următoare se efectuează după 24 de ore. Efectuați lucrările într-o zonă bine ventilată, evitați curenții.		
8. AMBALARE	Recipient plastic 1,0kg, 3,0kg, 5,0kg, 10,0kg		
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, de aparate de încălzire și dispozitive electrice. Grundul se va păstra în ambalaj original închis etanș la temperatura de minim 5°C până la +35 °C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neaplicabile. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!		

10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. În timpul lucrului cu vopsea se vor folosi mănuși, ochelari de protecție.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!