



OOO "ELASTIKUM"

100057, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, Parkent tumani
Yoshlik MFY Yangiqo'rg'on 2. Тел: +998 90 370 57 12
p/c: 20208000404792271001 ЧАКБ "Davrbank" Алмазарский филиал
МФО: 01121 ИНН: 301240326 ОКЭД: 21200
e-mail: d.elastikum@mail.ru сайт: www.elastikum.com

Марля медицинская отбеленная нестерильная

Код / Артикул 93 9370

Технические требования

Марля выпускается, согласно стандарту SM SR EN 14079; 2003, в рулонах, в отдельной упаковке согласно Директиве 93/42/СЕЕ, шириной от 68 см до 2000 см, длиной от 50 до 3000м или в кусках от 68 см до 2000 см, длиной не менее 100м допускается длина марли в кусках не менее 20 м, в количестве не более 10 % от партии или по согласованной с потребителем куски марли длиной менее 10 м.

Биосовместимость

Марля медицинская отбеливается нетоксичным, не аллергенным, не воспламеняемым раствором.

При отбеливании применяются препараты, не содержащие хлора и хлорсодержащих компонентов, чтобы избежать раздражений и воспалительных, аллергических процессов в местах соприкосновения марли с поверхностью кожи.

Характеристики

Для изготовления марли используется

- хлопчатобумажная пряжа по ГОСТ 9092 или по O'zDSt 2321, O'z DSt 2322 или по другому действующему НД, которая далее перерабатывается в марлю отбеленную.

По физико-механическим показателям марля должна отвечать требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Тип					
(количество нитей на 1 см ²)	Количество нитей по основе на 100 мм	Минимальная разрывная нагрузка на 50 мм по основе, N	Количество нитей по утку на 100 мм	Минимальная разрывная нагрузка на 50 мм по утку, N	Минимальная Поверхностная плотность, g/m ²
12	73±4	-	45±4	-	13,0
13 легкая	73±4	-	57±4	-	14,0
13 тяжелая	70±4	35	60±4	20	17,0
17	100±5	50	70±4	30	23,0
18	100±5	50	80±5	30	24,0
20	120±6	60	80±5	35	27,0
22	120±6	60	100±5	40	30,0
24a	120±6	60	120±6	50	32,0
26b	140±6	70	100±6	40	32,0

По физико-химическим показателям марля медицинская должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Норма
Состав, хлопок, %	100
Кислотность и щелочность	Раствор не должен быть розовым
Содержание крахмала, декстрин	Отсутствие синего, фиолетового, красного или коричневого цветов
Содержание экстрагированного красителя	В сравнении с образцовыми растворами - слабо окрашено
Массовая доля эфирно-растворимых веществ, %, не более	0,5
Смачиваемость (погружаемость) марли, с, не более	10
Потери при сушке, %, не более	8
Сульфатная зольность, %, не более	0,4
Содержание поверхностно-активных веществ, мг, не более	2
Содержание водорастворимых веществ, %, не более	0,50
Белизна, перекисью водорода, %, не менее	80

Директор

Пирматова Д.И.

