



Результаты испытаний													Тест result				
steel composition													Chemical	Механические свойства			
Номер плавки Heat №	Массовая доля элементов, % mass fraction, %												Element	Mechanical properties			
	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	N2 x1000	CEV x100	V x100	Предел текучести Yield point N/mm ²		Предел прочности Tensile strength N/mm ²	Удлинение Elongation %	Изгиб	
113499	10	36	2	25	25	3	1	1	8	0,17	3	300,00	435,00	29,00	уд		
218008-3	15	47	3	21	16	5	7	3	5	0,25	2	400,00	455,00	21,00	уд		
218004-4	7	28	2	13	14	5	3	4	5	0,13	2	320,00	390,00	26,00	уд		
218080-4	17	49	2	18	17	5	2	4	5	0,27	2	370,00	460,00	29,00	уд		
117749-4	9	51	1	15	17	3	1	3	8	0,19	2	380,00	480,00	29,00	уд		
218079-4	17	51	2	12	22	6	3	5	5	0,27	2	370,00	465,00	34,00	уд		
218140-4	16	46	2	18	22	5	2	2	6	0,25	2	345,00	450,00	35,00	уд		
218015-4	10	43	2	17	15	4	2	4	7	0,18	2	350,00	445,00	29,00	уд		

Примечание: 1. Визуальный контроль

1.	Визуальный контроль маркировка и упаковка без замечаний. Visual inspection marking and packing-without remarks.	
2.	Размеры труб в пределах допусков. Pipe dimensions within the tolerance limits	
3.	100% неразрушающий контроль труб проведен в соответствии с требованиями EN ISO 10893-2. Неразрушающий контроль проведен с удовлетворительным результатом. 100% nondestructive test is done according EN ISO 10893-2. Nondestructive test OK.	

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.
Those in this paper tube is equal to the

Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.
Declaration of quality properties № S235JRH-CPR-01
see in the Site :www.vek-pmr.com/p0036.htm

[illegible]