

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 42 - 24 « 29 » ianuarie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

S.R.L.

LabTest-Airin

« 29 »

Şveţ I.

ianuarie 2024

La încercări s-au prezentat mostrele **№1- Saci de gunoi „Ecologic” (148x128)cm, 240L**
marca comercială ”Stella”;
№2-Saci de gunoi, 60L.

Solicitant *SRL „Deniadi”, mun. Chişinău*

Producător *Polonia*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *cîte 1 set*

Data primirii mostrelor *25.01.2024*

Data începerii încercării *25.01.2024*

Data sfârşitului încercării *29.01.2024*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-7-24 din 25.01.2024*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența la rupere, MPa,: - pe lungime (вдоль) - pe lățime (поперек)	GOST 14236-81	15,0 14,8
1.2	Rezistența îmbinărilor sudate la rupere	SM GOST R 50962-2005 pct. 5.21 GOST 14236-81	Suportă încercarea
1.3	Grosimea,mm	-	0,12
2.1	Ermeticitatea	SM GOST R 50962-2005 pct. 5.21	Suportă încercarea
2.2	Grosimea, mm	-	0,02

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şveţ E.	
Tehnic-laborant	Moşnoi T	