

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **239 - 18**
« 18 » iunie 2018

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 3
Data: 09.01.2017
Pag. 1/2



APROB

Director, CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2018

La încercări s-au prezentat mostrele №1- Încălțăminte pentru bărbați, mod. 80/98, cu fețe din piele naturală, tălpi din material polimeric; №2- Încălțăminte pentru copii, mod. 998/77 cu fețe din naturală, tălpi din material polimeric; №3-Încălțăminte pentru femei, măr.362/86, cu fețe dinpiele naturală, talpa din material polimeric; №4-Cusături 4 tipuri.

Solicitant/ Producător SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1;2;3- câte 1 per. №3- 4 buc.

Data primirii mostrelor 11.06.2017

Data începerii încercării 11.06.2017

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL
și prezentate pe baza contractului Nr. 17-14 din 29.10.2014

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности»

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9136-72 «Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 239 - 18 « 18 » iunie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor №1- Încălțăminte pentru bărbați, mod. 80/98, cu fețe din piele naturală, tălpi din material polimeric; №2- Încălțăminte pentru copii, mod. 998/77 cu fețe din naturală, tălpi din material polimeric; №3-Încălțăminte pentru femei, măr.362/86, cu fețe dinpiele naturală, talpa din material polimeric; №4-Cusături 4 tipuri.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixare a tălpiilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9290	44	st-46 dr-49
2.1	Rezistența de fixare a tălpiilor prin metoda chimică, N/cm, min			34	st-34 dr-39
3.1	Rezistența de fixare a tocului, N, min	GOST 21463 pct. 7 Tab. 5	GOST 9136	800	st-1418 dr-1246
4-1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, -cusătură de două paralele de 1 rând -cusătura cu suprapunere marginea -îndoităcusătură întoarsă la 180 °	GOST 21463 pct. 3 Tab. 1	GOST 9292	90	143 120 145
	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)			115	186

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 431 - 18 C « 03 » octombrie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



APROB
 Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL
 Șveț I.
 » 03 octombrie 2018

La încercări s-au prezentat mostrele *Piele naturală de porcine, pentru căptușeala încălțămintei,*
mostra 20 x 30 cm, culoarea – sur închis

Solicitant *ÎCS „Cristina Mold - Rom Simpex” SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51*

Producător *„STATTER-LEDER”, Germania*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(20 x 30) cm (sig. Nr. 0009106)*

Data primirii mostrelor *01.10.2018*

Data începerii încercări *01.10.2018*

Mostrele prelevate *de către expertul OCP din cadrul ÎS CMAC*

și prezentate pe baza actului Nr. 3831-IP din 28.09.2018

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 940 - 81 „Кожа для подкладки обуви. ТУ”*

DN la metode de încercări *GOST 938.5 - 68 „Кожа. Метод определения содержания веществ, экстрагируемых органическими растворителями”, GOST 938.11 - 96 „Кожа. Метод испытания на растяжение”, GOST 938.29 - 2002 „Кожа. Методы испытаний устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18-22 °C*

Rezultatele încercărilor


Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN la produse încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor pe DN	Valoarea indicilor de facto
1	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, min	GOST 940 pct. 2.2 Tab. 2	GOST 938.11	1,2	2,4
2	Alungire la sforțare 10 MPa, %			15 - 40	29
3	Fracția masică a substanțelor extrase cu solvenții organici, %, min	GOST 940 pct. 2.2 Tab. 2	GOST 938.5	3,7	3,7
4	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 940 pct. 2.2 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 938.29	5	5
	• <u>frecării umede</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 938.29	4	4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer-chimist	<i>S. Stolareenco</i>	<i>[Signature]</i>
Expert	<i>I. Chiriac</i>	<i>[Signature]</i>



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 432 - 18 C « 03 » octombrie 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



APROB

«Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

» octombrie 2018

La încercări s-au prezentat mostrele Piele naturală cromată de bovină, pentru fețe de încălțăminte, art. „Матадор/Палма”, mostra 20 x 30 cm, culoarea - neagră

Solicitant ÎCS „Cristina Mold - Rom Simplex” SRL, mun. Chișinău, str. Armenească, 51

Producător „БКП ЛТ”, Federația Rusă

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (20 x 30) cm

Data primirii mostrelor 01.10.2018

Data începerii încercărilor 01.10.2018

Mostrele prelevate de către expertul OCP din cadrul ÎS CMAC

și prezentate pe baza actului Nr. 3832-IP din 28.09.2018

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 939 - 94 „Кожа для верха обуви. ТУ”

DN la metode de încercări GOST 938.5 - 68 „Кожа. Метод определения содержания веществ, экстрагируемых органическими растворителями”, GOST 938.11 - 96 „Кожа. Метод испытания на растяжение”, GOST 938.29 - 2002 „Кожа. Методы испытаний устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18-22^{\circ}\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN la produse încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor pe DN	Valoarea indicilor de facto
1	Limită de rezistență la alungire, 10 MPa, min	GOST 939 pct. 3.10 Tab. 1	GOST 938.11	1,5	1,5
2	Alungire la sforțare 10 MPa, %			20 - 40	34
3	Fracția masică a substanțelor extrase cu solvenții organici, %	GOST 939 pct. 3.10 anexa B Tab. B.1	GOST 938.5	3,7 - 10,0	3,7
4	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 939 pct. 3.10.1	Grupe vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• frecării uscate - vopsirea țesăturii albe		GOST 938.29	4	4
	• frecării umede - vopsirea țesăturii albe		GOST 938.29	4	4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer-chimist	S. Stolearenco	
Expert	I. Chiriac	