

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **73 - 25 C**
« 17 » martie 2025

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



APROB
Director «LabTest - Airin» SRL
Șveț I.
« 17 » martie 2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricatat, împletitura pique, vopsit (culoarea albastru-închis) culoarea 20-4045 Navy Dyed, din 48% bumbac, 47% PES, 5% EA, densitatea superficială 200 g/m², utilizat la fabricarea îmbrăcămintei*

Solicitant *SRL „VARGUS-GRUP”, mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 14, ap. 15*

Producător *Özyurt Tekstil Ve Tic.A.S, Turcia*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5)m*

Data primirii mostrelor *12.03.2025*

Data începerii încercării *13.03.2025*

Data sfârșitului încercării *17.03.2025*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9586-25 din 12.03.2025 și pe baza programului Nr. 9586-25 din 12.03.2025*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТВ”; SM GOST 31410:2011 „Îmbrăcămintă exterioară din tricot pentru bărbați și băieți. Condiții tehnice generale”, SM GOST 31409:2010 „Îmbrăcămintă exterioară din tricot pentru femei și fete. Condiții tehnice generale”, SM GOST 31422:2010 „Îmbrăcămintă exterioară din tricot pentru copii. Normele indicatorilor fizico-igienici”, GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические показатели”, GOST 30386-95 „Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*
Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.




«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 73 - 25 C « 17 » martie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Material tricotat, împletitura pique, vopsit (culoarea albastru-închis) culoarea 20-4045 Navy Dyed, din 48% bumbac, 47% PES, 5% EA, densitatea superficială 200 g/m², utilizat la fabricarea îmbrăcămintei*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	SM GOST 31410:2011 pct. 4.3.4 SM GOST 31409:2010 pct. 4.3.5	GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 3	GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• « <u>transpirației</u> » - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	De facto	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
1.2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	SM GOST 31422:2010 pct. 4.1 Tab. 1 GOST 30814-2002 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100 70	331
1.3	Higroscopicitate, % min	SM GOST 31410:2011 pct. 4.3.5 SM GOST 31409:2010 pct. 4.3.3	GOST 3816-81 pct. 3	9 - 25	12,5
1.4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - bumbac - PES - EA	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	47,7 47,4 4,9
1.5	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28554-90 pct. 1.1.3	SM SR EN 12127:2013	188	246,2
1.6	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max:	GOST 30386-95 pct. 3	GOST 25617-83 pct. 17	300	19,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	