

**ПОЛОТНО МЕМБРАННОЕ 882-1**

ТУ 38 105362-97

Наименование текстиля и номер артикула капрон 56023  
Толщина, мм 2,5  
Партия № 24  
Количество, м<sup>2</sup> 673,1  
Дата изготовления апрель 2021  
(месяц, год)

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Наименование показателей	Результаты контроля
1. Внешний вид	соответствует ТУ
2. Кратковременная статистическая нагрузка при избыточном давлении 392,0 кПа ± 14,7 кПа (4,00 кгс/см <sup>2</sup> ± 0,15 кгс/см <sup>2</sup> )	выдерживает
3. Воздухонепроницаемость ткани при давлении 147,0 кПа ± 14,7 кПа (1,5 кгс/см <sup>2</sup> ± 0,15 кгс/см <sup>2</sup> )	непроницаема
4. Изменение массы полотна мембранного при воздействии стандартной среды	<u>11,1</u>
5. Температурный предел хрупкости, °С	<u>-40°C</u>

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**

Партия полотна мембранного 882-1 проверена ОТК и соответствует требованиям ТУ 38 105362-97.

