



Uyarlar

DEMİR ÇELİK SAN. ve TİCARET A.Ş.

UYARLAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2022/0139-5

MALZEME ANALİZ SERTİFİKASI

MILL TEST CERTIFICATE

EN 10204 3.1



DAKKS

Accredited by the
Dutch Accreditation
Organisation
D.200.18949-01.00

ISO 9001:2015

Müşteri / Customer:

SC.MİRAS INTERNATIONAL

Tarih/Date: 5.4.2022

Ürün / Product:

Cold Drawn Hexagonal Bar

Kalite/Grade: C40

h11

Kesit / Size (mm):

24

Standart/Norm: EN10278

Isıl İşlem/Heat Treatment:

Untreated

Döküm No/Heat No: 2127713

KİMYASAL ANALİZ / CHEMICAL ANALYSIS

	% C	% Mn	% Si	% P	% S	% Cr	% Ni	% Mo	% Al	% Cu	% V	% Pb	% Sn	% N
Min	0,3700	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Max	0,4400	0,8000	0,4000	0,0450	0,0450	0,4000	0,4000	0,1000	-	-	-	-	-	-
Result	0,3900	0,7000	0,1000	0,0230	0,0150					0,0740				

Kaynak Edilebilirlik / Weldability

CEV	Kaynak Edilebilirlik / Weldability
<0,36	Mükemmel / Excellent
0,36-0,40	Çok İyi / Very Good
0,41-0,45	İyi / Good
0,46-0,50	Orta / Fair
>0,50	Zayıf / Poor
Result	0,51

MEKANİK ÖZELLİKLER / MECHANICAL PROPERTIES

	Akma / Yield N/mm ²	Çekme / Tensile N/mm ²	Uzama / Elongation %	Hardness HB	K - Çentik Darbe Testi / Charpy Impact Test J
Min	365	620	8		
Max		920			
Result	480	760	19	225	

NOTLAR / NOTES

Görsel Muayene / Visual Inspection:	Uygun / OK
Vakum Durumu / Vacuum Condition:	Vakumsuz / Non-vacuum Degassed
Ultrasonik Test / Ultrasonic Test:	Yapılmadı / Not Tested

KALİTE KONTROL / QUALITY CONTROL

Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde üretilen sıcak ve soğuk haddelenmiş ürünlerde mal bedeli kadar sorumludur. / Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hot rolled and cold drawn products do not guarantee surface crack test and ultrasonic test. Our firm is not responsible from any cost beyond the value of material in the event of quality problems.

UYARLAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MÜHÜRÜ
T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI

Onaylayan / Approved by: Sibel Temizel
Beyaz



Uyarlar

DEMİR ÇELİK SAN. VE TİCARET A.Ş.

UYARLAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2022/0132-3

MALZEME ANALİZ SERTİFİKASI

MILL TEST CERTIFICATE

EN 10204 3.1



DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
0-ZM-18999-01-00

ISO 9001:2015

Müşteri / Customer:

SC.MIRAS INTERNATIONAL

Tarih/Date: 24.2022

Ürün / Product:

Cold Drawn Hexagonal Bar

Kalite/Grade: C40

h11

Kesit / Size (mm):

32

Standard/Norm: EN10278

Isıl İşlem/Heat Treatment:

Untreated

Döküm No/Heat No: 2123601

KİMYASAL ANALİZ / CHEMICAL ANALYSIS

	% C	% Mn	% Si	% P	% S	% Cr	% Ni	% Mo	% Al	% Cu	% V	% Pb	% Sn	% N
Min	0,3700	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Max	0,4400	0,8000	0,4000	0,0450	0,0450	0,4000	0,4000	0,1000	-	-	-	-	-	-
Result	0,4200	0,8000	0,1600	0,0240	0,0070					0,0870				

CEV	Kaynak Edilebilirlik / Weldability
<0,36	Mükemmel / Excellent
0,36-0,40	Çok İyi / Very Good
0,41-0,45	İyi / Good
0,46-0,50	Orta / Fair
>0,50	Zayıf / Poor
Result	0,56

MEKANİK ÖZELLİKLER / MECHANICAL PROPERTIES

	Akma / Yield	Çekme / Tensile	Uzama / Elongation	Hardness	K - Çentik Darbe Testi / Charpy Impact Test
	N/mm ²	N/mm ²	%	HB	J
Min	365	620	8		
Max		920			
Result	470	750	18	221	

NOTLAR / NOTES

Görsel Muayene / Visual Inspection:	Uygun / OK
Vakum Durumu / Vacuum Condition:	Vakumsuz / Non-vacuum Degassed
Ultrasonik Test / Ultrasonic Test:	Yapılmadı / Not Tested

KALİTE KONTROL / QUALITY CONTROL

Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde üretilen sıcak ve soğuk haddelenmiş ürünlerde yüzey gatlak testi ve ultrasonik test yapılmamaktadır. Firmamız oluşabilecek kalite problemlerinde en fazla mal bedeli kadar sorumludur. / Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hot rolled and cold drawn products do not guarantee surface crack test and ultrasonic test. Our firm is not responsible from any cost beyond the value of material in the event of quality problems.

Onaylayan / Approved by: Sibel Temizel

Be Yaz

UYARLAR DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Akçaburgaz Cad. No: 81 Esenyurt - İstanbul
Tic. Sic. No: 272540
MERSİS No: 34700002725400001
Vergi No: 34700002725400001

Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Akçaburgaz Cad. No: 81 Esenyurt – İstanbul

Tel: +90 (212) 886 95 66 Fax: +90 (212) 886 95 70
www.uyarlar.com.tr info@uyarlar.com.tr



Uyarlar

DEMİR ÇELİK SAN. VE TİCARET A.Ş.

UYARLAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023/0124-3

MALZEME ANALİZ SERTİFİKASI

MILL TEST CERTIFICATE

EN 10204 3.1



Müşteri / Customer:

SC.MIRAS INTERNATIONAL SRL

Tarih/Date: 19.04.2023

Ürün / Product:

Cold Drawn Hexagonal Bar

Kalite/Grade: C40

Kesit / Size (mm):

36

Standart/Norm: EN10278

Isıl İşlem/Heat Treatment:

Untreated

Döküm No/Heat No: 2311776

KİMYASAL ANALİZ / CHEMICAL ANALYSIS

	%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cr	%Ni	%Mo	%Al	%Cu	%V	%Pb	%Sn	%N
Min	0,3700	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Max	0,4400	0,8000	0,4000	0,0450	0,0450	0,4000	0,4000	0,1000	-	-	-	-	-	-
Result	0,3925	0,7412	0,1475	0,0173	0,0221					0,0482				

GEV	Kaynak Edilebilirlik / Weldability
<0,36	Mükemmel / Excellent
0,36-0,40	Çok İyi / Very Good
0,41-0,45	İyi / Good
0,46-0,50	Orta / Fair
>0,50	Zayıf / Poor
Result	0,52

MEKANİK ÖZELLİKLER / MECHANICAL PROPERTIES

Akma / Yield	Çekme / Tensile	Uzama / Elongation	Hardness	K - Çentik Darbe Testi / Charpy Impact Test
N/mm ²	N/mm ²	%	HB	J
Min	365	8		
Max	920			
Result	450	19	238	

NOTLAR / NOTES

Görsel Muayene / Visual Inspection:	Uygun / OK
Vakum Durumu / Vacuum Condition:	Vakumsuz / Non-vacuum Degassed
Ultrasonik Test / Ultrasonic Test:	Yapılmadı / Not Tested

KALİTE KONTROL / QUALITY CONTROL

Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde üretilen sıcak ve soğuk haddelenmiş ürünlerde yüzey çatlak testi ve ultrasonik test yapılmamaktadır. Firmamız oluşabilecek kalite problemlerinde en fazla mal bedeli kadar sorumludur. / Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hot rolled and cold drawn products do not guarantee surface crack test and ultrasonic test. Our firm is not responsible from any cost beyond the value of material in the event of quality problems.

Onaylayan / Approved by: Sibel Temizel

Beyaz

Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akçaburgaz Mah. Akçaburgaz Cad. No: 81 Esenyurt – İstanbul

Tel: +90 (212) 886 95 66 Fax: +90 (212) 886 95 70

www.uyarlar.com.tr info@uyarlar.com.tr



Uyarlar

DEMİR ÇELİK SAN. VE TİCARET A.Ş.

UYARLAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2022/0365-3

MALZEME ANALİZ SERTİFİKASI

MILL TEST CERTIFICATE

EN 10204 3.1



Beiträge
An der
Dürr AG

0-204-19919-01-00

ISO 9001:2015

Müşteri / Customer:

Ürün / Product:

Kesit / Size (mm):

Isıl İşlem/Heat Treatment:

Tarih/Date:

Kalite/Grade:

h11

Standart/Norm:

Döküm No/Heat No:

Min	0,3700	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Max	0,4400	0,8000	0,4000	0,0450	0,0450	0,4000	0,4000	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,3800	0,7400	0,0160	0,0250	0,0180								0,0620										

Mükemmel / Excellent

Çok İyi / Very Good

İyi / Good

Orta / Fair

Zayıf / Poor

0,51

Min	330	590	8	215
Max	840	695	20	215

Uygun / OK
Vakumsuz / Non-vacuum Degassed
Yapılmadı / Not Tested

Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde üretilen sıcak ve soğuk haddelenmiş ürünlerde yüzey çatlak testi ve ultrasonik test yapılmamaktadır. Firmamız oluşabilecek kalite problemlerinde en fazla mal bedeli kadar sorumludur. / Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hot rolled and cold drawn products do not guarantee surface crack test and ultrasonic test. Our firm is not responsible from any cost beyond the value of material in the event of quality problems.

UYARLAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Akçaburgaz Cad. No: 81 Esenyurt - İstanbul
Tic. Sic. No: 277227
Mers. No: TR33 0810000100001000010

Onaylayan / Approved by: Sibel Temizel
Beyaz

Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Akçaburgaz Cad. No: 81 Esenyurt - İstanbul

Tel: +90 (212) 886 95 66 Fax: +90 (212) 886 95 70
www.uyarlar.com.tr info@uyarlar.com.tr



NIHAT UYAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MALZEME ANALİZ SERTİFİKASI
MILL TEST CERTIFICATE
EN 10204 3.1

TÜV
AUSTRIA
ISO 9001:2015

Müşteri / Customer:

SCARLETT INTERNATIONAL

Tarih/Date:

07.02.2018

Ürün / Product:

Edilme Çubuğu - Hex Rod/Bar

Kalite/Grade:

A2-70

Kesit / Size (mm):

12x12

Standart/Norm:

EN 10204

Isıl İşlem/Heat Treatment:

Normal

Döküm No/Heat No:

1005607

YEMERANALİZ/CHEMICAL ANALYSIS

	%C	%Mn	%Si	%S	%P	%Ni	%Mo	%Cu	%Nb	%V	%B	%As	%Sb
Min	0,4200	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Max	0,5000	0,8000	0,4000	0,0450	0,0450	0,4000	0,4000	0,4000	0,1000	-	-	-	-
Resül	0,4290	0,6500	0,1890	0,0166	0,0110	0,0400	0,0580	0,0050	-	0,0120	0,0040	-	-

	Değerlendirme/Value
<0,36	Mükemmel / Excellent
0,36-0,40	Çok İyi / Very Good
0,41-0,45	İyi / Good
0,46-0,50	Orta / Fair
>0,50	Zayıf / Poor
Resül	0,54

MEKANİK ÖZELLİKLER / MECHANICAL PROPERTIES

	Akma / Yield N/mm ²	Çekme / Tensile N/mm ²	Uzama / Elongation %	Hardness H/B	AK Çentik Çarpılma Testi / Charpy Impact Test
Min					
Max					
Residü					

NOTLAR / NOTES

Görsel Muayene / Visual Inspection	Uygun / OK
Vakum Durumu / Vacuum Condition	Vakumsuz / Non-vacuum Degassed
Ultrasonik Test / Ultrasonic Test	Yapılmadı / Not Tested

KALİTE KONTROL / QUALITY CONTROL

Nihat Uyar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde üretilen sıcak ve soğuk haddelenmiş ürünlerde yüzey çatlak testi ve ultrasonik test yapılmamaktadır. Firmamız oluşabilecek kalite problemlerinde en fazla mal bedeli kadar sorumludur. / Nihat Uyar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hot rolled and cold drawn products do not guarantee surface crack test and ultrasonic test. Our firm is not responsible from any cost beyond the value of material in the event of quality problems.

Onaylayan / Approved by: SİBEL TEMİZEL

DCL/ML

NİHAT UYAR DEMİR ÇELİK
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Nihat Uyar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Akçaburgaz Cad. No: 79 Esenyurt – İstanbul

Tel: +90 (212) 886 92 00 Fax: +90 (212) 886 92 09
www.nihatuyar.com.tr info@nihatuyar.com.tr



METE STEEL

METE VASIFLI ÇELİK A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 3053. Sokak No:7 Esenyurt / İSTANBUL
T: +90 212 672 92 80 F: +90 212 672 92 86

www.metesteel.com

27-05-2021



KALİTE BELGESİ / MILL TEST CERTIFICATE

EN 10204 3.1

Rapor No/Report No : 132203 Sipariş No / Order No : J1049314
Müşteri/Customer : SC. MIRAS INTERNATIONAL SRL.

ÜRÜN TANIMI / PRODUCT DESCRIPTION

EN 10278

Ürün/Product : SOGUK ÇEKİM/COLD DRAWN h11 Döküm/Heat : 1905756
Kesit/Section : ALTİKÖŞE/HEXAGONAL Kalite/Grade : C45
Ölçü/Size (mm) : 17 Isıl İşlem/Heat Treatment : Natürel/Untreated

KİMYASAL ANALİZ % / CHEMICAL ANALYSIS %

EN 10083-2

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	V	Pb	B	Ti	Al
Min	0,42	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Max	0,5	0,8	0,4	0,045	0,045	0,4	0,4	0,1	0	0	0	0	0	0
Değer/Value	0,43	0,71	0,23	0,012	0,023	0,04	0,05	0,007	0	0	0	0	0	0

MEKANİK ÖZELLİKLER / MECHANICAL PROPERTIES

EN 10083-2	Numune Durumu/Sample Condition:	Haddelenmiş/As Rolled	
Akma/Yield (Re) N/mm2	Çekme/Tensile (Rm) N/mm2	Uzama/Elongation %	Sertlik/Hardness HB
690,15	811,59	16,91	223

OTHER TESTS / DİĞER TESTLER

Görsel Muayene/Visual Inspection : Uygun / OK
Yüzey Çatlak Kontrolü /Surface Crack Test : Yapılmadı/Not Tested
İç Çatlak Kontrolü/Ultrasonic Test : Yapılmadı/Not Tested

KALİTE KONTROL / QUALITY CONTROL

Kontrol Yapan / Verified by: MURATHAN KARTAL
Kalite Kontrol Mühendisi / Quality Control Engineer

METE VASIFLI ÇELİK A.Ş.
Akçaburgaz Mah. 3053. Sk. No:7
Esenyurt / İSTANBUL
Esenyurt V.D.: 831 117 8154



Uyarlar

DEMİR ÇELİK SAN. ve TİCARET A.Ş.

UYARLAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2022/0140-7

MALZEME ANALİZ SERTİFİKASI

MILL TEST CERTIFICATE

EN 10204 3.1



QA

DAKKS
Deutsche
Akreditierungsstelle
D.ZM 18999 01 09

ISO 9001:2015

Müşteri / Customer:

SC.MIRAS INTERNATIONAL

Tarih/Date: 5.4.2022

Ürün / Product:

Cold Drawn Hexagonal Bar

Kalite/Grade: C40

h11

Kesit / Size (mm):

19

Standart/Norm: EN10278

Isıl İşlem/Heat Treatment:

Untreated

Döküm No/Heat No: 2210357

KİMYASAL ANALİZ / CHEMICAL ANALYSIS

	% C	% Mn	% Si	% P	% S	% Cr	% Ni	% Mo	% Al	% Cu	% V	% Pb	% Sn	% N
Min	0,3700	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Max	0,4400	0,8000	0,4000	0,0450	0,0450	0,4000	0,4000	0,1000	-	-	-	-	-	-
Result	0,3700	0,7000	0,1300	0,0120	0,0260	-	-	-	-	0,0610	-	-	-	-

CEV	Kaynak Edilebilirlik / Weldability
<0,36	Mükemmel / Excellent
0,36-0,40	Çok İyi / Very Good
0,41-0,45	İyi / Good
0,46-0,50	Orta / Fair
>0,50	Zayıf / Poor
Result	0,49

MEKANİK ÖZELLİKLER / MECHANICAL PROPERTIES

	Akma / Yield N/mm ²	Çekme / Tensile N/mm ²	Uzama / Elongation %	Hardness HB	K - Çentik Darbe Testi / Charpy Impact Test J
Min	365	620	8		
Max		920			
Result	480	790	19	235	

NOTLAR / NOTES

Görsel Muayene / Visual Inspection:	Uygun / OK
Vakum Durumu / Vacuum Condition:	Vakumsuz / Non-vacuum Degassed
Ultrasonik Test / Ultrasonic Test:	Yapılmadı / Not Tested

KALİTE KONTROL / QUALITY CONTROL

Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde üretilen sıcak ve soğuk haddelenmiş ürünlerde yüzey çatlak testi ve ultrasonik test yapılmamaktadır. Firmamız oluşabilecek kalite problemlerinde en fazla mal bedeli kadar sorumludur. / Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hot rolled and cold drawn products do not guarantee surface crack test and ultrasonic test. Our firm is not responsible from any cost beyond the value of material in the event of quality problems.

UYARLAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AKÇABURGAZ MAH. AKÇABURGAZ CAD. NO: 81 ESENYURT / İSTANBUL
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLÎ EĞİTİM İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLÎ EĞİTİM İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLÎ EĞİTİM İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLÎ EĞİTİM İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Onaylayan / Approved by: Sibel Temizel
Beyaz

Tel: +90 (212) 886 95 66 Fax: +90 (212) 886 95 70
www.uyarlar.com.tr info@uyarlar.com.tr

Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Akçaburgaz Cad. No: 81 Esenyurt – İstanbul



Uyarlar

DEMİR ÇELİK SAN. VE TİCARET A.Ş.

UYARLAR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2021/0278-7

MALZEME ANALİZ SERTİFİKASI

MILL TEST CERTIFICATE

EN 10204 3.1



DAKKS

Deutsche
Anerkennungsgeselle
D ZM 18349 01 00

ISO 9001:2015

Müşteri / Customer:

SC.MIRAS INTERNATIONAL SRL

Tarih/Date: 1.11.2021

Ürün / Product:

Cold Drawn Hexagonal Bar

Kalite/Grade: C40

Kesit / Size (mm):

22

Standart/Norm: EN10278

Isıl İşlem/Heat Treatment:

Untreated

Döküm No/Heat No: 2114873

KİMYASAL ANALİZ / CHEMICAL ANALYSIS

	% C	% Mn	% Si	% P	% S	% Cr	% Ni	% Mo	% Al	% Cu	% V	% Pb	% Sn	% N
Min	0,3700	0,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Max	0,4400	0,8000	0,4000	0,0450	0,0450	0,4000	0,4000	0,1000	-	-	-	-	-	-
Result	0,3800	0,7000	0,1400	0,0160	0,0360	-	-	-	-	0,0610	-	-	-	-

CEV	Kaynak Edilebilirlik / Weldability
<0,36	Mükemmel / Excellent
0,36-0,40	Çok İyi / Very Good
0,41-0,45	İyi / Good
0,46-0,50	Orta / Fair
>0,50	Zayıf / Poor
Result	0,50

MEKANİK ÖZELLİKLER / MECHANICAL PROPERTIES

	Akma / Yield N/mm ²	Çekme / Tensile N/mm ²	Uzama / Elongation %	Hardness HB	K - Çentik Darbe Testi / Charpy Impact Test J
Min	365	620	8		
Max		920			
Result	590	810	18	242	

NOTLAR / NOTES

Görsel Muayene / Visual Inspection:	Uygun / OK
Vakum Durumu / Vacuum Condition:	Vakumsuz / Non-Vacuum Degassed
Ultrasonik Test / Ultrasonic Test:	Yapılmadı / Not Tested

KALİTE KONTROL / QUALITY CONTROL

Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde üretilen sıcak ve soğuk haddelenmiş ürünlerde yüzey gatlak testi ve ultrasonik test yapılmamaktadır. Firmamız oluşabilecek kalite problemlerinde en fazla mal bedeli kadar sorumludur. / Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hot rolled and cold drawn products do not guarantee surface crack test and ultrasonic test. Our firm is not responsible from any cost beyond the value of material in the event of quality problems.

UYARLAR DEMİR ÇELİK
SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Akçaburgaz Cad. No: 81
Esenyurt / İstanbul
Tic. Sic. No: 27640
MERSİS No: 34710000000000000000000000

Onaylayan / Approved by: Sibel BEYAZ

Uyarlar Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Akçaburgaz Cad. No: 81 Esenyurt – İstanbul

Tel: +90 (212) 886 95 66 Fax: +90 (212) 886 95 70
www.uyarlar.com.tr info@uyarlar.com.tr