

Паспорт качества №781

PROMO Масло трансмиссионное ТАД-17 и

Дата изготовления: июль 2021г

Производитель: ФЛ-П Любин Р. Г.

Наименование показателей	Норма	Фактически
1. Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°C	13,5-24,0	14,25
2. Индекс вязкости, не менее	95	95
3. Массовая доля механических примесей, %, не более	отсутств.	отсутств.
4. Массовая доля воды, %, не более	следы	следы
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	205	210
6. Температура застывания, °С, не выше	-20	-21
7. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла не более	2,0	1,95
8. Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85 ед. ЦНТ, не более	6,0	6,0
9. Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,910	0,900
10. Коррозионность на пластинках из стали и меди при 100°C, в течение 3 час., не более	26	выдерж.
11. Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при (20±5) °С:		
- нагрузка сварки (Р _{св}), Н, не менее	3687	3687
- индекс задира (Из), Н, не менее	568	571
Показатель износа при осевой нагрузке 392 Н, при (20±5) °С, 1 ч., мм, не более	0,90	0,57

Заведующий лабораторией контроля качества

