

Data începutului încercării: 23.04.2021
Data finisării încercărilor: 05.05.2021

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Agregat fin, sort 0-4

Denumirea indicilor	U/M	nr./ site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Trecere prin sită
Compoziția granulometrică	%	10	SM SR EN 13242+A1: 2010 Tab 2	SM SR EN 933-1:2016	100	100
	%	6,3			98-100	98
	%	4			85-99	87.71
	%	2			-	67.69
	%	1			-	45.56
	%	0,500			-	27.17
	%	0,250			-	10.35
	%	0,125			-	4.28
	%	0,063			-	0.86
	%	<0.063			-	0.00
Categoria dupa granulozitate	-	-	SM SR EN 13242+A1: 2010 Tab 2	SM SR EN 933-1:2016	Categoria G	G _F 85

Denumirea indicilor	U/M	nr./ site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Densitatea în vrac	mg/m ³	-	-	SM SR EN 1097-3:2011	-	1,334

Executantul

Sîrbu /specialist/ Sîrbu D.



Specialist/ Anton D.

Șeful CCÎL ICȘC „INCERCOM” ÎS

Mornealo N.