

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **301/2 - 24**
« 31 » iulie 2024

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Tifon medical nesteril 32g/m², "Elastikum"*

Solicitant *"Baramed" SRL, mun. Chișinău, str. Cuza-Vodă, 1/2, ap.(of.) 109*

Producător *OOO "Elastikum", Uzbekistan*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc.*

Data primirii mostrelor *30.07.2024*

Data începerii încercării *30.07.2024*

Data sfârșitului încercării *31.07.2024*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-78-24* din *30.07.2024*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor

| Nr. încerc | Denumirea indicilor, unități de măsură | Indicativul DN metodelor de încercări | Valoarea indicilor de facto |
|------------|---|--|-----------------------------|
| 1 | Sarcina de rupere, N - pe urzeala - pe bătătură | SM SR EN 14079:2010 pct. 5.8 (SM EN ISO 13934-1:2016) | 125 41 |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|-------------------|---------------|-----------|
| Inginer | Șveț E. | |
| Tehnic - laborant | Moșnoi T. | |