

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
QUALITY CERTIFICATE

№63 Дата
Date 09.02.2024р.

Згідно ДСТУ EN
10204:2017-3.1

ISO 9001:2015

20100233017273 від 20.06.2023

Виробник Manufacturer				Контракт № Contract no.			Замовник Customer ЗРАЗОК		
				Заказ наряд № 2312538.85					
Залізнична накладна № Railway Bill no.				Товаротransпортна накладна № Waybill no.					
Вагон № Freight Car no.				Автомашина № Truck no.					
Стандарт The production forms and records ДСТУ 9218:2023, зр.В				Найменування товару Name of the goods					
				Труби сталеві зварні прямошовні.					
Номер плавки Heat number	Номер труби Pipe number	Номер партії Batch number	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм Size, mm			Кількість зв'язок Quantity of bundles	Кількість труб Quantity of sections	*Вага, т Weight, mt
				Розмір, мм Size, mm	Товщина стінки Wall thickness	Довжина, м length			
1023348	85-71	2312538.85	Ст3сп5	530	8	12,000	—	1	1,248
Разом за сертифікатом м, шт., т / In total certificate m, pcs., t						12,000	—	1	1,248

* Вага теоретична згідно ДСТУ 9218:2023
* Труби з механічною фаскою

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
QUALITY CERTIFICATE

Згідно ДСТУ EN
10204:2017-3.1

№63 Дата
Date 09.02.2024р.

ISO 9001:2015

20100233017273 від 20.06.2023

№ плавки Heat no.	№ партії Batch no.	Хімічний склад, % Chemical composition												
		C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Al	As	N	V	С екв.
		0,20	0,45	0,20	0,029	0,035	0,06	0,03	0,02	0	0,008	0	0,002	0,28

Механічні властивості/Mechanical properties								Гідравлічні випробування/ Hydrostatic test	
№ партії Batch no.	Основного металу/body of pipe					Зварного з'єднання / Weld seam			
	Тимчасовий опір/ Tensile strenght	Межа плинності/ Yield strenght	Подовження/ Elongation	Ударна В'язкість/Impact strenght		Тимчасови й опір/Tensil e strenght	Ударна В'язкість/Impact strenght	Тиск/ Pressure	Час/Time
				KCV -5°C KCU -40°C					
				J/cm2 J/cm2					
	MN/m²	MN/m²	%	J/cm2	J/cm2	N/mm2	J/cm2	кгс/см2 kgs/sm2	Сек./Sec.
2312538.85	465	284	29,5	-	-	460	—		
	463	285	31,5			460			

* Кожна труба піддавалася візуально-вимірному контролю – результати задовільні.

Хім. склад згідно ДСТУ 2651:2005/ ГОСТ 380-2005

Маркування, упаковка, транспортування і зберігання труб - згідно ДСТУ 9218:2023, додаткове маркування - на етикетках.
Marking, packaging, transportation and storage of pipes - in accordance with ДСТУ 9218:2023 additional marking - on the label.

При листуванні з питань якості посилайтеся на номер контракту, вагону або автомобілю, номер та дату виписки сертифікату.
When arguing quality of the products, be so kind to make a reference to Order no., Quality Certificate no., as well as date of issue, freight car or truck plates.
Гарантійний термін експлуатації труб сталевих 12 місяців, але не більше 18 місяців від дати поставки в разі дотримання вимог ДСТУ 9218:2023.
The warranty period for steel pipes is 12 months, but not more than 18 months from the date of delivery, subject to compliance with ДСТУ 9218:2023.