


Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 460 - 17 « 09 » octombrie 2017	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 1



APROB

Director, CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

09 octombrie 2017

La încercări s-au prezentat mostrele	<i>№1- Țesătură albită, lățimea 150cm;</i>
	<i>№2- Țesătură imprimată, lățimea 150cm; №3- Țesătură imprimată, lățimea 220 cm;</i>
Solicitant	<i>SRL „Convis PRO”, mun. Chișinău, str. Petricani, 202/1</i>
Cantitatea mostrelor prezentate la încercări	<i>cîte (1,5) m</i>
Data primirii mostrelor	<i>09.10.2017</i>
	<i>Data începerii încercării 09.10.2017</i>
Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-53-17	<i>din 09.10.2017</i>
Tipurile și scopurile încercărilor	<i>pentru informație</i>
DN la metode de încercări	<i>SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi.</i>
	<i>Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici»</i>
Condițiile mediului în timpul încercărilor	<i>t = 18 - 22 °C</i>


Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Densitatea superficială, g/m ² , max	SM SR EN 12127	135,2
2.1	Densitatea superficială, g/m ² , max		116,4
3.1	Densitatea superficială, g/m ² , max		122,7


Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.



№ 1



№ 2



№ 3

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	