


Centrul de Analiză și Încercări  
«Pielart - AIRIN» S.R.L.  
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. 296/1 - 20  
«18» iunie 2020

Cod: ПИ 5.10 - 1  
Ediția: 4  
Data: 05.07.2018  
Pag. 1



APROB  
Director CAL «Pielart - AIRIN» SRL  
Șveț I.  
iunie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Încălțăminte pentru bărbați, mod. 1103/9, cu fețe din piele naturală, tălpi din TR; №2- Încălțăminte pentru bărbați, mod. 1103/9, cu fețe din piele naturală, tălpi din TR; №4-Cusături 4 tipuri.

Solicitant/ Producător SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1;2- câte 1 per. №3- 3 buc.

Data primirii mostrelor 16.06.2020

Data începerii încercării 16.06.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL

și prezentate pe baza contractului Nr. 28-17 din 29.10.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности»

DN metodelor de încercări GOST 9134-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления деталей низа», GOST 9135-2004 «Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника»

GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха»

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ} C$


### Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixare a tălpilelor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9290	44	st-54 dr-56
2.1	Deformația bombeului, - remanentă mm, max	GOST 21463 pct. 8 Tab. 6	GOST 9135	1,0	st-0,1 dr-0,4
3.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, -cusătură de două paralele de 1 rând -cusătura cu suprapunere marginea	GOST 21463 pct. 3 Tab. 1	GOST 9292	90	132 108
	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)			115	225

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAL.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

Centrul de Analiză și Încercări «Pielari - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI	Cod: ПИ 5.10 - 1
	Nr. 14 - 20	Ediția: 4
	« 22 » ianuarie 2020	Data: 05.07.2018
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele №1-Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 695 98, mar.41, cu fețe din piele naturală, căptușeală combinată-din blană naturală, tălpi din material polimeric;  
 №2- Încălțăminte de voiaj pentru băieți (adidași) mod. 2044 9, mar.37, cu fețe din piele naturală, tălpi-din material polimeric ; №3-Cusături 3 tipuri.

Solicitant/ Producător SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51  
 Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1; №2 - câte 1 per. №3- câte 1 buc

Data primirii mostrelor 21.01.2020 Data începerii încercării 22.01.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL și prezentate pe baza contractului Nr. 28-17 din 29.10.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. ОТУ», GOST 21463 - 87 «Обувь. Нормы прочности»

DN metodelor de încercări GOST 9290-76 «Метод определения прочности швов соединения деталей верха», GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления»

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ}C$


**Rezultatele încercărilor**

Nr. mostre încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab.2	GOST 9292	47	st-66 dr-72
2.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 1135 p. 4.4.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	32	st-60 dr-64
3.1	Rezistența cusăturilor a fezelor, N/cm, min, -cusătură de două paralele de 1 rând -îndoităcusătură întoarsă la 180°	GOST 21463 pct. 3 Tab. 1	GOST 9292	90	100 101
	Rezistența cusăturilor a fezelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)			115	128

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientul

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	<i>E. Șveț</i>

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>14-20</u> « 22 » ianuarie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele №1-Bocanci de toate zilele pentru bărbați, mod. 695 98, mar.41, cu fețe din piele naturală, căptușeală combinată-din blană naturală, tălpi din material polimeric;  
 №2- Încălțăminte de voieaj pentru băieți (adidași) mod. 2044 9, mar.37, cu fețe din piele naturală, tălpi-din material polimeric ; №3-Cusături 3 tipuri.

Solicitant/ Producător SCR "Cristina Mold - Rom Simpex" SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1; №2 - câte 1 per. №3- câte 1 buc

Data primirii mostrelor 21.01.2020

Data începerii încercării 22.01.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii SCR "Cristina Mold - Rom Simpex" SRL și prezentate pe baza contractului Nr. 28-17 din 29.10.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. ОТУ», GOST 21463 - 87 «Обувь. Нормы прочности»

DN metodelor de încercări GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления»

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ} C$

#### Rezultatele încercărilor

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab.2	GOST 9292	47	st-66 dr-72
2.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 1135 p. 4.4.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292	32	st-60 dr-64
3.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, -cusătură de două paralele de 1 rând -îndoităcusătură întoarsă la 180°	GOST 21463 pct. 3 Tab. 1	GOST 9292	90	100
	101				
	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)			115	128

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientul

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Ștef E.	<i>Ștef E.</i>