«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <u>labtestairin@mail.ru</u> tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>464 - 22C</u>

«30» noiembrie 2022

Cod: ПИ 7.8 - 1

Ediția: 3

Data: 01.03.2021

Pag. 1



APROB

Director «Lab Test - Airin» SRL

Şvet I.

3000 voiembil 202

La încercări s-au prezintat mostrele Tesătură cu desen jacard din fire vopsite (culoarea cremă) 100%bumbac,

art. "Napolyon Home Collection Pique", pentru articole decorative. Exemplar unic cu sigiliu ICC000409

Solicitant "Anghel – Lux" SRL mun. Chişinău, bd. Traian, 11 ap.(of.) 100

Producător "ISA TEKSTIL SAN. VE DIŞ. TIC.LTD.ŞTI" Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (1,5x0,5) m

Data primirii mostrelor 28.11.2022 Data începerii încercării 28.11.2022 Data sfîrșitului încercării 30.11.2022

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza

raportului Nr. 9264-22 din 28.11.2022 și pe baza programului Nr. 9264-22 din 28.11.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 23432 - 89 "Полотна декоративные. OTY", .

RT "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \, ^{\circ} C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

| Nr. încerc. | · Denumirea indicilor, unități de măsură | Indicativul DN la produsele încercate | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|----------------|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură | GOST 23432-89 pct. 1.2.5 | SM EN ISO 13934-1:2016 | 147 147 | 340 473 |
| 2 | Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură | GOST 23432-89 pct. 1.2.7 | GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈ | 5,0 2,0 | -5,0 -2,0 |
| 3 | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: | GOST 23432-89 | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83 | | |
| | spălării 1 schimbarea culorii inițiale vopsirea țesăturii albe | pct. 1.2.8 Tab. 1 | GOST 9733.4-83 | 4 4 | 4 4 |
| | • <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale | | GOST 9733.7-83 | 4 | 4 |
| | • <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale | | GOST 9733.13-83 | 4 | 4 |
| 4 | Densitatea superficială, g/m² | De facto | SM SR EN 12127:2013 | De facto | 319 |
| 5 | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac | RT "Denumirea, marcarea" art. 20 | RT "Stabilirea metodelor" pct. 7 | ± 3% din marcarea | 100 |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|-------------------|---------------|-----------|
| Inginer | Şveţ E. | Cia , |
| Tehnic - laborant | Moșnoi T. | frest - |