

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 415/1 - 20 « 06 » august 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele №1 - Țesătura de culoare turcoaz;
 №2 - Țesătura de culoare bej;
 №3 - Spunbond

Solicitant „Anghel-Lux” SRL, mun. Chișinău, bd. Traian 11, ap. 100

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 0,2 m²

Data primirii mostrelor 03.08.2020 Data începerii încercări 03.08.2020

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-89-20 din 03.08.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la metode de încercări SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi.
 Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», Reglementare tehnică „Stabilirea
 metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor
 textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07), GOST 12088-77, „Материалы текстильные и изделия из них.
 Метод определения воздухопроницаемости”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 415/1 - 20 <i>« 06 » august 2020</i>	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2


Rezultatele încercărilor mostrelor №1 - Țesătura de culoare turcoaz;

№2 - Țesătura de culoare bej;

№3 - Spunbond

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127	209,4
1.2	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac - PES	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	57,3 42,7
2.1	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127	207,9
2.2	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	100
3.1	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 12088 pct. 4.3	1058,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	