

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 135 – 20 C « 12 » martie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1 Ediția: 4 Data: 05.07.2018 Pag. 1/3
--	--	---



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Pături țesute „Ярослав”:*

1.1 – din 54% lână, 23% PAN, 23% bumbac art. 14B2, dimensiuni 100 x 140 cm;

1.2 – din 70% lână, 20% PAN, 10% PES, „Арміюська», dimensiuni 130 x 205 cm

Solicitant „*POPOZOGLO R.A.*” Î.I., UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13

Producător ПП «Ярослав», Ucraina

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *cîte 1 buc.*

Data primirii mostrelor 05.03.2020

Data începerii încercării 09.03.2020

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»*

și prezentate pe baza raportului Nr. M-8633-20 din 05.03.2020

și pe baza programului Nr. M-8633-20 din 05.03.2020

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse GOST 9382 - 78 „Одеяла чистошерстяные и полушерстяные. ОТУ”,

RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

DN la metode de încercări GOST 9733.0–83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”,

GOST 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к

органическим растворителям», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испыт

ания устойчивости окраски к трению», SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricotu

ri. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», SM EN ISO 13934-1:2016

„Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și

a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”, GOST 4659–79 „Ткани и пряжа чистошерстя

ные и полушерстяные. Методы химических испытаний”

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 135 – 20 C « 12 » martie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 3/3

Rezultatele încercărilor mostrelor Pături țesute „Ярослав”:

1.2 – din 70% lână, 20% PAN, 10% PES, „Арміїська», dimensiuni 130 x 205 cm

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 9382 pct. 1.9	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	5	5
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	3	3
1.2.2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 9382 pct. 1.4	SM EN ISO 13934-1	245 147	1013 203
1.2.3	Alungire la rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 9382 pct. 1.4	SM EN ISO 13934-1	7 10	47 18
1.2.4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - acril - PES	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	GOST 4659 RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	69,8 21,5 8,7
1.2.5	Densitatea superficială, g/m ² , max	GOST 9382 pct. 1.4 Tab. 1 ind. 1	SM SR EN 12127	880	880

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	


Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 12	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 135 – 20 C « 12 » martie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor Pături țesute „Япоцав”:

1.1 – din 54% lână, 23% PAN, 23% bumbac art. 14B2, dimensiuni 100 x 140 cm;

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 9382 pct. 1.9	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	5	5
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	3	4
1.1.2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 9382 pct. 1.4	SM EN ISO 13934-1	245 147	540 162
1.1.3	Alungire la rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 9382 pct. 1.4	SM EN ISO 13934-1	7 10	24 20
1.1.4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - acril - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	GOST 4659 RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	54,6 23,3 22,1
1.1.5	Densitatea superficială, g/m ² , max	GOST 9382 pct. 1.4 Tab. 1 ind. 1	SM SR EN 12127	880	530

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	