


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 44 - 21 « 19 » martie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 2
		Data: 01.02.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

19 » martie 2021

La încercări s-au prezentat mostrele №1 – Mască protection spunbond , filtru Meltblown, spunbond (3 straturi); №2 – Mască protection spunbond, (3 straturi);

№3 – Mască protection cotton (2 straturi)

Solicitant „Romanda” SRL

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 3 buc.

Data primirii mostrelor 23.02.2021

Data începerii încercării 23.02.2021

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-13-21 din 23.02.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la metode de încercări SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», GOST 12088-77 „Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. mostr./încerc.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Densitatea superficială, g/m ² : - stratul interior - stratul exterior	SM SR EN 12127:2013	23,8 79,5
1.2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	842,6
2.1	Densitatea superficială, g/m ² : - stratul interior - stratul exterior	SM SR EN 12127:2013	26,7 50,0
2.2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	120,4
3.1	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	135,2
3.2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	118

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	