

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 267 - 22 « 04 » iulie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele Ștergar din țesătură albită 100% bumbac, tip „vafelă”,
dimensiuni 100x45 cm.;

Solicitant „Anghel-Lux” SRL

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 29.06.2022

Data începerii încercării 30.06.2022 Data sfârșitului încercării 04.07.2022

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-35-22 din 29.06.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50x200 mm, N: - pe urzeală - pe bătătură	SM EN ISO 13934-1:2016	490,1 362,2
2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, - pe urzeală - pe bătătură	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₆ O ₁ Γ ₈	5,0 4,5
4	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	240,5
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	