

Продукция компании

Company Products

Technical Specification of Standard Newsprint

Техническая спецификация стандартной газетной бумаги

РМ 8
БДМ 8

Parameters	40 g	42 g	42,5 g	45 g
Fibre mix Композиция				TMP (TMM) -100%
Substance, g/m² Масса 1 кв. м, г	40,0 +/- 0,5	42,0 +/- 0,5	42,5 +/- 0,5	45,0 +/- 0,5
Caliper, mm Толщина, мм	max 0,069	max 0,072	max 0,072	max 0,077
Density, g/cm³ Плотность, г/см ³			0,60 +/- 0,03	
Bulk, cm³/g Пухлость, см ³ /г			1,69 +/- 0,03	
Moisture content, % Влажность, %			8,0 +/- 0,5	
Tear resistance in CD, mN Абс. сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН	min 210	min 220	min 220	min 250
Breaking length in MD, km Разрывная длина в машинном напр., км	min 4,8	min 4,9	min 4,9	min 5,0
Elongation in MD, % Удлинение, %	min 0,70	min 0,75	min 0,75	min 0,80
Roughness (Bendtsen), ml/min Шероховатость по Бендтсену, мл/мин			100 +/- 20	
Porosity (Bendtsen), ml/min Пористость по Бендтсену, мл/мин	max 550	max 500	max 500	max 450
Brightness, %, (R457 C) Белизна, %, (R457 C)			60 +/- 1	
Opacity, % Непрозрачность, %	min 89	min 90	min 90	min 91
Shade a Оттенок а			0,35 +/- 0,15	
Shade b Оттенок б			3,5 +/- 0,5	
Tolerance limit of reel diameter, mm Предел допуска по диаметру рулона, мм			+10/-30	
Tolerance limit of reel width, mm Предел допуска по ширине рулона, мм			+/-1	