

<b>NUMELE PRODUSULUI</b> <i>PRODUCT NAME</i>	<b>Eurofix Silicone 280MI (Gw.325) Black (24) Europe</b>
<b>NR. ÎNCĂRCARE PRODUS</b> <i>PRODUCT BATCH NUMBER</i>	<b>24SD2304/3172</b>
<b>DATA FABRICATIEI</b> <i>PRODUCTION DATE</i>	<b>18.04.2024</b>
<b>DATA EXPIRĂRII</b> <i>EXPIRATION DATE</i>	<b>18.07.2025</b>
<b>DATA RAPPORTULUI</b> <i>REPORT DATE</i>	<b>30.05.2024</b>
<b>RAPORT Nr</b> <i>REPORT NUMBER</i>	<b>04</b>

<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b> <b>TECHNICAL PROPERTIES</b>				
<b>ANALIZA</b> <i>ANALYSIS</i>	<b>METODA</b> <b>TESTĂRII</b> <i>TEST METHOD</i>	<b>UNITATE</b> <i>UNIT</i>	<b>VALORI ACCEPATE</b> <i>REF. VALUE</i>	<b>24SD2304/3172</b>
<b>CULOARE</b> <i>(COLOR)</i>	<b>VIZUAL</b> <i>(VISUAL)</i>	---	<b>NEGRU (BLACK)</b>	<b>NEGRU (BLACK)</b>
<b>ASPECT</b> <i>(APPEARANCE)</i>	<b>VIZUAL</b> <i>(VISUAL)</i>	---	<b>OMOGEN</b> <i>(HOMOGENEOUS)</i>	<b>OMOGEN</b> <i>(HOMOGENEOUS)</i>
<b>DENSITATE</b> <i>(DENSITY)</i>	<b>TS EN ISO</b> <b>2811-1</b>	<b>g/cm<sup>3</sup></b>	<b>0,96±0,03</b>	<b>0,964</b>
<b>USCAREA</b> <b>SUPRAFAȚEI</b> <i>(SKIN FORMATION)</i>	<b>ASTM C 679-03</b>	<b>dk</b>	<b>5-20</b>	<b>17</b>

\* Condiții de testare: Temperatura; 23°C, umiditate: Rh- 50%

**CONTROLOR**  
**CONTROLLER**

**: AHMET TURAN OK**

 **KALITE KONTROL**  
**ONAY**

**AKKİM YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. A.Ş.**

**Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No:22 34555 Hadımköy/İSTANBUL**

**TEL:0212 771 13 71 FAX:0212 771 38 88**

**E-Mail:kalitekontrol@akkim.net**