

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 472/2 - 22C «07» decembrie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Ghete de uz curent pentru femei, din piele naturală, talpa material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii, model 2501, culoare neagră, mărime 37.*

Solicitant / Producător *F.P.C. „TABITA COM” SRL, Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Trifan Baltă, 41/1*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *05.12.2022*

Data începerii încercării *05.12.2022*

Data sfârșitului încercării *07.12.2022*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9221-22 din 23.11.2022 și pe baza programului Nr. 9221-22/2-EPP din 23.11.2022*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности»,*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Deformația a bombeiului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 8 Tab.6)	GOST 9135-2004	1,0	st-0,6 dr-0,5
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 9 Tab.7)		1,0	st-1,0 dr-1,0
2	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct. 2 Tab.1)	GOST 9290-76	115	st-130 dr-145

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şveţ E.	