

УКРАЇНА

ПП «НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ «ЕТАЛОН»

Акредитований Національним агенством з акредитації України на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ № 20846 дійсний до 09 березня 2025 року

м. Хмельницький, проспект Миру, 63, тел./факс (0382) 78-90-78, E-mail: etalon125@ukr.net

20846
ВипробуванняПРОТОКОЛ № 1731
випробувань
від 23 квітня 2024 р.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

директор ПП НЦЛД «Еталон»

Кравцов О.М.

23.04.2024 р.

Замовник, адреса, тел./факс: ТОВ "ТЕПЛОКАР", м. Київ, вул. Миколи Закревського, 97А

Назва продукції: Паливна пелета (гранули)

Дата виготовлення: квітень 2024 р.

Розмір партії: 1000 тонн

Акт відбору: № 1 від 18.04.2024 р. (Комісія у складі: Цибульник Е.О.).

Опис та стан зразка: в поліетиленовому пакеті, опломбований

Підприємство-виробник: ТОВ "ТЕПЛОКАР", м. Київ, вул. Миколи Закревського, 97А

Дата одержання зразків для випробувань 18.04.2024 р.

Термін проведення випробувань: 18.04.2024 р. - 22.04.2024 р.

Мета випробувань: перевірка зразка на відповідність: перевірка зразків за фактичним значенням

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ:

№ п/п	Назва показників, одиниці вимірювань	Результати випробувань	Вимоги НД	НД на методи випробувань	Похибка або невизначеність
1	2	3	4	5	6
Фізико-хімічні показники					
1	Масова частка загальної вологості (Wt-r), %	6,3	не регламентовано	ДСТУ EN 14774-1:2013	0,01**
2	Нижня теплота згорання, МДж/кг	16,01	не регламентовано	МВВ 301-144-19	0,04**
3	Масова частка сірки загальної на сухий стан палива, %	0,02	не регламентовано	ДСТУ 3528-97	0,001**
4	Масова частка загальної золи, Ad, %	1,3	не регламентовано	ДСТУ ISO 18122:2015	0,07**

* - нижня межа визначення методу

** - невизначеність розрахована згідно ПСУ 7.6-01

^ - позначення ступеню

н.в. - не визначалась

Примітка:

Показник: "Нижня теплота згорання" виконано поза сферою акредитації

Прізвище осіб, які проводили випробування:

Біла О.Л.

Доротюк С.А.