

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>290 - 22</b> «22 » iulie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



**La încercări s-au prezentat mostrele** *Țesătură bumbac 100%, culoare albă, legătură pinză*

**Solicitant** *„Anghel-Lux” SRL*

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** *(0,5 x 1,5) m*

**Data primirii mostrelor** *20.07.2022*

**Data începerii încercării** *21.07.2022*

**Data sfârșitului încercării** *21.07.2022*

**Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr.** *K-44-22 din 20.07.2022*

**Tipurile și scopurile încercărilor** *pentru informație*

**Condițiile mediului în timpul încercărilor** *t = 18 - 22 °C*

**Rezultatele încercărilor**

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N: - pe urzeală - pe bătătură	SM EN ISO 13934-1:2016	601 258
2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C <sub>11</sub> Π <sub>9</sub> O <sub>1</sub> Γ <sub>8</sub>	- 4,8 - 2,0
3	Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·s	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	108
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	100
5	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>	SM SR EN 12127:2013	172,4
6*	Numărul de fire de ață pe 10 cm: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 3812-72	400 216

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lİ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
<b>Inginer</b>	<i>Șveț E.</i>	

\* Metoda nu este în domeniul de acreditare