



“УТВЕРЖДАЮ”

Начальник ОКК

ООО «FAZO-LUXE»

И.С. Онарбоев

25 апреля 2025 г.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №53

от 25.04.2025 г.


Испытательная лаборатория: ООО «FAZO-LUXE»**Адрес:** 111103 Ташкентская область, Ташкентский район, ССГ «Гулистан», ул. Оханграбо, 21.**Объект испытаний:** «МАРЛЯ МЕДИЦИНСКАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ОТБЕЛЕННАЯ В РУЛОНАХ»**Размер:** 1000 m x 90 cm**Дата изготовления:** 04.2025**Партия:** 001**Количество:** 500 штук**Срок годности:** 5 лет**Изготовитель:** ООО «FAZO-LUXE»**Заявитель:** ООО «FAZO-LUXE»**Акт отбора:** №23 от 24.04.2025 г.**Дата проведения испытаний:** 24.04.2025 г.- 25.04.2025 г.**Цель испытаний:** Лабораторные испытания**Сведения о НД:** Протокол согласования качества**НД на методы испытаний:** EN 14079:2003; ГОСТ 18054; ГОСТ 3816; ГОСТ 3813**Условия проведения испытаний:** при температуре 22 °С, относительной влажности воздуха 64 %.**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№ п/п	Наименование требований	Значение требований		Соответствие требований
		НД	ФАКТ	
1	Нить/пряжа текстильная 100 % хлопковая	Nm 68/1	Nm 68/1	соответствует
2	Линейные размеры: Допустимая длина, м Минимальная ширина, см	1000,0 90,0	1000,0 90,0	соответствует
3	Минимальная плотность, (г/м ²)	32	32,0	соответствует
4	Гидрофильность, с, не более	10	6	соответствует

5	Используемый отбеливатель	Нетоксичный, неаллергенный, негорючий	Нетоксичный, неаллергенный, негорючий	соответствует
6	Визуальный осмотр	Бинты должны быть без швов с обрезанной кромкой	Бинты без швов с обрезанной кромкой	соответствует
7	Разрывная нагрузка полотна 50x200мм, по основе, Н. по утку, Н.	мин=60 мин=40	98,12 44,25	соответствует
8	Плотность (количество нитей): по основе, шт. по утку, шт.	Нити/10см=мин 116 Нити/10см=мин 96	124 96	соответствует
9	Кислотность и щелочность	Растворы не должны быть розовыми	не розовые	соответствует
10	Сульфатная зола, %, не более	0,40	0,08	соответствует
11	Эфирно-растворимые вещества, %, не более	0,50	0,12	соответствует
12	Капиллярность, см/час, не менее	6	6,8	соответствует
13	Белизна, %, не менее	75	80,12	соответствует
14	Материал	100 % хлопок	100 % хлопок	соответствует
15	Первичная упаковка	Внутренний: Бумажный слой Внешний: Полиэтиленовый пакет из волокна	Внутренний: Бумажный слой Внешний: Полиэтиленовый пакет из волокна	соответствует
16	Втулка, см	Длина 92 см, толщина 0,2 см	Длина 92 см, толщина 0,2 см	соответствует
17	Групповая этикетка (Макет - приложение 1)	Белая бумага, Ч/Б надпись	Белая бумага, Ч/Б надпись	соответствует

Заключение: Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в рулонах 1000 m x 90 cm, партия: 001, дата изготовления: 04.2025 г., производства ООО «FAZO-LUXE», соответствует «Протоколу согласования качества».

Исполнитель:



Акбарова З.



“УТВЕРЖДАЮ”

Начальник ОКК

ООО «FAZO-LUXE»

И.С. Онарбоев

18 февраля 2025 г.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №14

от 18.02.2025 г.

Испытательная лаборатория: ООО «FAZO-LUXE»

Адрес: 111103 Ташкентская область, Ташкентский район, ССГ «Гулистан», ул. Оханграбо, 21.

Объект испытаний: БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ. Тип 22

Размер: 5 m x 10 cm

Дата изготовления: 02.2025

Партия: 001

Количество: 115 000 штук

Срок годности: 5 лет

Изготовитель: ООО «FAZO-LUXE»

Заявитель: ООО «FAZO-LUXE»

Акт отбора: №06 от 17.02.2025 г.

Дата проведения испытаний: 17.02.2025 г.- 18.02.2025 г.

Цель испытаний: Лабораторные испытания

Сведения о НД: Протокол согласования качества

НД на методы испытаний: EN 14079:2003; ГОСТ 18054; ГОСТ 3816; ГОСТ 3813

Условия проведения испытаний: при температуре 21 °С, относительной влажности воздуха 64 %.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование требований	Значение требований		Соответствие требований
		НД	ФАКТ	
1	Нить/пряжа текстильная 100 % хлопковая	Nm 68/1	Nm 68/1	соответствует
2	Линейные размеры:			соответствует
	Допустимая длина, м	5,0	5,01	
	Минимальная ширина, см	10,0	10,0	
3	Толщина скатки, мм, не более	30	29	соответствует

4	Минимальная плотность, (г/м ²)	32	32,2	соответствует
5	Гидрофильность, с, не более	10	10	соответствует
6	Используемый отбеливатель	Нетоксичный, неаллергенный, негорючий	Нетоксичный, неаллергенный, негорючий	соответствует
7	Визуальный осмотр	Бинты должны быть без швов с обрезанной кромкой	Бинты без швов с обрезанной кромкой	соответствует
8	Разрывная нагрузка полотна 50x200мм, по основе, Н. по утку, Н.	мин=60 мин=40	85,06 45,12	соответствует
9	Плотность (количество нитей): по основе, шт. по утку, шт.	Нити/10см=мин 116 Нити/10см=мин 96	124 96	соответствует
10	Кислотность и щелочность	Растворы не должны быть розовыми	не розовые	соответствует
11	Сульфатная зола, %, не более	0,40	0,08	соответствует
12	Эфирно-растворимые вещества, %, не более	0,50	0,12	соответствует
13	Капиллярность, см/час, не менее	6	6,5	соответствует
14	Белизна, %, не менее	75	80,41	соответствует
15	Материал	100 % хлопок	100 % хлопок	соответствует
16	Первичная упаковка (Макет)	БИО ПП (ПЭТ) 40±10 мкм, Приложение 1	БИО ПП (ПЭТ) 41 мкм, Приложение 1	соответствует
17	Групповая этикетка (Макет)	Белая бумага, Ч/Б надпись Приложение 2	Белая бумага, Ч/Б надпись Приложение 2	соответствует

Заключение: Бинт марлевый медицинский хлопчатобумажный **нестерильный** 5 m x 10 см, Тип 22, партия: 001, дата изготовления: 02.2025 г., производства ООО «FAZO-LUXE», **соответствует «Протоколу согласования качества».**

Исполнитель:



Инагамова С.



“УТВЕРЖДАЮ”

Начальник ОКК

ООО «FAZO-LUXE»

И.С. Онарбоев

25 февраля 2025 г.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №24

от 25.02.2025 г.


Испытательная лаборатория: ООО «FAZO-LUXE»**Адрес:** 111103 Ташкентская область, Ташкентский район, ССГ «Гулистан», ул. Оханграбо, 21.**Объект испытаний:** БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ. Тип 22**Размер:** 7 m x 14 cm**Дата изготовления:** 02.2025**Партия:** 001**Количество:** 250 000 штук**Срок годности:** 5 лет**Изготовитель:** ООО «FAZO-LUXE»**Заявитель:** ООО «FAZO-LUXE»**Акт отбора:** №11 от 24.02.2025 г.**Дата проведения испытаний:** 24.02.2025 г.- 25.02.2025 г.**Цель испытаний:** Лабораторные испытания.**Сведения о НД:** Протокол согласования качества.**НД на методы испытаний:** EN 14079:2003; ГОСТ 18054; ГОСТ 3816; ГОСТ 3813**Условия проведения испытаний:** при температуре 22 °С, относительной влажности воздуха 64 %.**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№ п/п	Наименование требований	Значение требований		Соответствие требований
		НД	ФАКТ	
1	Нить/пряжа текстильная 100 % хлопковая	Nm 68/1	Nm 68/1	соответствует
2	Линейные размеры: Допустимая длина, м Минимальная ширина, см	7,0 14,0	7,01 14,0	соответствует
3	Толщина скатки, мм, не более	40	39	соответствует

4	Минимальная плотность, (г/м ²)	32	32,5	соответствует
5	Гидрофильность, с, не более	10	10	соответствует
6	Используемый отбеливатель	Нетоксичный, неаллергенный, негорючий	Нетоксичный, неаллергенный, негорючий	соответствует
7	Визуальный осмотр	Бинты должны быть без швов с обрезанной кромкой	Бинты без швов с обрезанной кромкой	соответствует
8	Разрывная нагрузка полотна 50x200мм, по основе, Н. по утку, Н.	мин=60 мин=40	95,34 46,60	соответствует
9	Плотность (количество нитей): по основе, шт. по утку, шт.	Нити/10см=мин 116 Нити/10см=мин 96	123 96	соответствует
10	Кислотность и щелочность	Растворы не должны быть розовыми	не розовые	соответствует
11	Сульфатная зола, %, не более	0,40	0,09	соответствует
12	Эфирно-растворимые вещества, %, не более	0,50	0,10	соответствует
13	Капиллярность, см/час, не менее	6	6,6	соответствует
14	Белизна, %, не менее	75	80,25	соответствует
15	Материал	100 % хлопок	100 % хлопок	соответствует
16	Первичная упаковка (Макет)	БИО ПП (ПЭТ) 40±10 мкм, Приложение 3	БИО ПП (ПЭТ) 40±10 мкм, Приложение 3	соответствует
17	Групповая этикетка (Макет)	Белая бумага, Ч/Б надпись Приложение 4	Белая бумага, Ч/Б надпись Приложение 4	соответствует

Заключение: Бинт марлевый медицинский хлопчатобумажный **нестерильный** 7 m x 14 см, Тип 22, партия: 001, дата изготовления: 02.2025 г., производства ООО «FAZO-LUXE», **соответствует «Протоколу согласования качества».**

Исполнитель:



Инагамова С.