



ВАТИ АВТО

Группа Темас

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

04

Паронит марки ПМБ и прокладки из него

Размер листов паронита, мм
или номер прокладки (детали)

Номер партии

Дата изготовления

Масса нетто

Количество мест в партии

1,5

04

21.11.2021г.

по накладной

по накладной

ГОСТ 481-80

TU 2575-144-00149363-99*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№п.п	Наименование показателей	Норма	Факт
1	Плотность, г/см ³	1,5-2,0	<i>1,76</i>
2	Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см ²), не менее	14 (140)	<i>16,9(169)</i>
3	Увеличение массы в жидких средах, %, не более: - в керосине при температуре 23°С в течение 5ч - в масле МС-20 или МК-22 при температуре 150°С в течение 5 ч	10-24 23	<i>15,1</i> <i>16,4</i>
4	Сжимаемость при давлении 35 МПа (350кгс/см ²), %	5-16	<i>10,4</i>
5	Восстановливаемость после снятия давления 35 МПа (350кгс/см ²), %, не менее	40	<i>44,5</i>
6	Герметичность уплотняемых соединений	Должен обеспечивать полную герметичность уплотняемых соединений	<i>обесп.</i>
7	Устойчивость к изгибу	Должен быть устойчивым к изгибу и при испытании не должен ломаться и давать трещины	<i>нет</i>


* - для толщины 4,0 и 5,0 мм

Заключение: качество продукции по физико-механическим показателям, внешнему виду, геометрическим размерам, маркировке и упаковке соответствует

ГОСТ 481-80

TU 2575-144-00149363-99*

Представитель службы обеспечения качества и технологии



[Signature]