

ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО»
м. Черкаси

Паспорт якості № 2275
ПЛИТИ МІНЕРАЛОВАТНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ НА
СИНТЕТИЧНОМУ ЗВ'ЯЗУЮЧОМУ «ТЕХНО»
ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА

Дата виготовлення: 24.07.2021

Номер партії: 2275

Назва показника	Вимоги ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015 ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА	Фактично встановлено
Геометричні розміри, мм:		
довжина	1200 ± 5	1200
ширина	600 ± 2	600
товщина	150 ± 2	150
Густина, кг/м ³	100 ± 10	100
Теплопровідність за температури (298±5) К, Вт/(м К), не більше	0,038	0,038
Волюгість, % за масою, не більше	0,5	0,1
Міцність на стиск при 10 %-вій лінійній деформації, МПа, не менше	0,030	0,040
Міцність на стиск при 10 %-вій лінійній деформації після сорбційного зволоження, МПа, не менше	0,028	0,035
Міцність на стиск під точковим навантаженням, Н, не менше	400	541
Водопоглинання при повному зануренні, % за об'ємом	1,5	0,8
Водопоглинання при короткочасному і частковому зануренні, кг/м ² , не більше	1,0	0,2
Вміст органічних речовин, % за масою, не більше	4,5	3,6

Висновок : за перевіреними показниками продукт відповідає вимогам ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015, марки ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА

Дата видачі паспорта: 24.07.2021

Начальник ВЛ ВТК _____

Плити необхідно зберігати у критих складських приміщеннях, що захищають їх від дії атмосферних опадів. Допускається зберігання в запакованому стані під навісами на підкладках або піддонах. Гарантійний термін зберігання плит – 6 місяців від дня виготовлення. Після закінчення гарантійного терміну зберігання плити перед використанням необхідно перевірити на відповідність їх вимогам ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015 і можуть використовуватись за призначенням за умови підтвердження відповідності.

**ТОВ «Завод теплоізоляційних матеріалів «ТЕХНО»
м. Черкаси**

**Паспорт якості № 1767
ПЛИТИ МІНЕРАЛОВАТНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ НА
СИНТЕТИЧНОМУ ЗВ'ЯЗУЮЧОМУ «ТЕХНО»
ТЕХНОРУФ В ЕКСТРА**

Дата виготовлення: 13.06.2021

Номер партії: 1767

Назва показника	Вимоги ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015 ТЕХНОРУФ В ЕКСТРА	Фактично встановлено
Геометричні розміри, мм:		
довжина	1200 ± 5	1200
ширина	600 ± 2	600
товщина	50 ± 2	50
Густина, кг/м ³	170 ± 15	170
Теплопровідність за температури (298±5) К, Вт/(м К), не більше	0,040	0,039
Вологість, % за масою, не більше	0,5	0,1
Міцність на стиск при 10 %-вій лінійній деформації, МПа, не менше	0,065	0,085
Міцність на стиск при 10 %-вій лінійній деформації після сорбційного зволоження, МПа, не менше	0,059	0,060
Міцність на стиск під точковим навантаженням, Н, не менше	650	1020
Водопоглинання при повному зануренні, % за об'ємом	1,5	0,7
Водопоглинання при короткочасному і частковому зануренні, кг/м ² , не більше	1,0	0,2
Вміст органічних речовин, % за масою, не більше	4,5	4,4

Висновок : за перевіреними показниками продукт відповідає вимогам ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015, марки ТЕХНОРУФ В ЕКСТРА

Дата видачі паспорта: 13.06.2021

Начальник ВЛ ВТК _____



Плити необхідно зберігати у критих складських приміщеннях, що захищають їх від дії атмосферних опадів. Допускається зберігання в запакованому стані під навісами на підкладках або піддонах. Гарантійний термін зберігання плит – 6 місяців від дня виготовлення. Після закінчення гарантійного терміну зберігання плити перед використанням необхідно перевірити на відповідність їх вимогам ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015 і можуть використовуватись за призначенням за умови підтвердження відповідності.