



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 055246

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
"IZVORUL DIN PIATRĂ"**

**mun. Chișinău, str. Grădina Botanică,
14/3, bir. 307**

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

01.06.2015

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1015609001285



Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Extragerea substanțelor minerale utile ***

Data eliberării licenței

06. IUN. 2017

Valabilă până la

06. IUN. 2022

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director al Camerei de Licențiere

Octavian BODIȘTEANU



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 055246

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "IZVORUL DIN PIATRĂ"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității: ** Extragerea substanțelor minerale utile **

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Folosirea sectoarelor de subsol numai în scopurile pentru care au fost atribuite.
3. Achitarea la timp și integral a plăților pentru folosirea subsolului.
4. Respectarea cerințelor proiectelor tehnice, schemelor și planurilor de dezvoltare a lucrărilor miniere, limitelor și normelor; neadmiterea pierderilor supranormative, diluării și extragerii selective a substanțelor minerale utile.
5. Ținerea și perfectarea documentației geologice de topografie minieră și de altă natură în procesul folosirii subsolului, asigurarea integrității acesteia, elaborarea planurilor anuale de dezvoltare a lucrărilor miniere.
6. Prezentarea informației geologice Fondului de stat de informații privind subsolul.
7. Prezentarea Fondului de stat de informații privind subsolul, precum și autorităților publice, în conformitate cu competențele acestora, date veridice despre rezervele de substanțe minerale exploarate, extrase și rămase în subsol, componentele conținute în ele (despre mișcarea rezervelor), despre folosirea subsolului în scopuri nelegate de extragerea substanțelor minerale utile.
8. Asigurarea securității efectuării lucrărilor legate de folosirea subsolului.
9. Respectarea cerințelor actelor normative care reglementează condițiile de folosire și protecție a subsolului, protecției aerului atmosferic, terenurilor, pădurilor, apelor precum și a clădirilor și construcțiilor de impactul dăunător al lucrărilor legate de folosirea subsolului.
10. Informarea autorităților administrației publice despre crearea situațiilor periculoase pentru viața și sănătatea populației, mediului înconjurător.
11. Descopertarea stratului de sol fertil și păstrarea acestuia în tot volumul inițial în stare utilă pentru recultivarea terenurilor degradate.
12. Aducerea, potrivit prevederilor actelor normative și cerințelor proiectelor tehnice, terenurile alte obiective natural, clădirile și construcțiile distruse în timpul folosirii subsolului într-o stare bună pentru utilizarea lor ulterioară conform destinației.
13. În cazul descoperirii unor obiective unice natural și cultural-istorice, să sisteze lucrările care pot distruge integritatea obiectivelor menționate și să înștiințeze despre aceste descoperiri autoritățile administrației publice central și instituțiile științifice.
14. Asigurarea respectării regulilor de comercializare a substanțelor minerale utile solide, stabilite de Guvern.
15. Dispunerea de utilaj tehnologic special și de specialiști pentru efectuarea tipului respectiv de lucrări la folosirea subsolului.

Activitatea licențiată se desfășoară pe adresa:

r-l Florești, la 2,5 km Sud de s. Japca, pe versantul drept al văii r. Nistru (exploatarea zăcămintului de căleor brut pentru construcții "Cunicea").



L.Ș.

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

CENTRUL DE ÎNCERCĂRI
al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Amestec de piatră spartă, pietriș și nisip pentru îmbrăcămînți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor fr.0-80 C4 (20 kg)

Solicitant: SRL „Izvorul din Piatră” ,
mun.Chișinău, str.Grădina Botanica 14/3 bir.307.

Producător: SRL „Izvorul din Piatră” ,
mun.Chișinău, str.Grădina Botanica 14/3 bir.307.

Scopul încercării: Efectuarea încercărilor de certificare a produselor.

Numarul si data de inregistrare a cererii solicitantului: Nr.953 din 08.09.2017

Prelevarea probelor conform: SM GOST 25607:2010 pct. 4.4. - mostrele au fost prelevate de către Scamina R.expert OC „CertMatCon” SRL.

Data prelevării probelor și nr. actul de prelevare: Nr.0791-0793 din 07.09.2017.

Locul prelevării mostrelor: Cariera Cunisca, r-nul Florești, s.Japca.

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru produs ce conține caracteristicile supuse încercării:

SM GOST 25607:2010, pct.3.1.1, pct.3.2.1, pct.3.2.7 „Amestecuri de piatră spartă, pietriș și nisip pentru îmbrăcămînți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor. Condiții tehnice.”
GOST 8267-93 pct.4.6, „Щебень и гравий из плотных пород. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:
GOST 8269.0-97 pct.4.3; pct.4.5; pct.4.8; *pct.4.10; pct.4.12; pct.4.17 „Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний.”

Aparatele și utilajul folosit pentru încercări:

Mașina de compresiune, tip B-001/LCD certificat de etalonare nr. MD 10 3.2-020/2017 din 12.01.2017

Șubler cu vernier IIII-I certificat de etalonare nr. 3.5-159/2016 din 10.11.2016

Balanță BS-6/15 D1.3 certificat de etalonare nr.3.2-661/2016 din 03.11.2016

Aparat de cântărit PA 4102C certificate de etalonare nr. 3.2-662/2016 din 03.11.2016

Dulap de uscare, tip SNOL 58/350 certificat de etalonare nr. MD 10 3.4-440/2016 din 16.06.2016

Set de site certificat de etalonare nr.3.4-380 - 3.4-400/2016 din 21.07.2016

Cilindru cu un piston certificat de atestare nr.25

Vas 5l certificat de atestare nr.3

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +19°C

Umiditatea aerului - 60%

Data începutului încercării: 11.09.2017

Data finisării încercărilor: 14.09.2017

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Denumirea indicilor	U/M	nr./site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Densitatea în stare uscată	kg/m ³	-	SM GOST 25607:2010	GOST 8269.0-97 pct. 4.17	-	1584
Compoziția granulometrică	%	80(70)	GOST 8736-93 pct. 4.3.4	GOST 8736-93 pct. 4.3.4	0-10	9,62
	%	40			15-35	23,23 / 32,85
	%	20			28-55	22,15 / 55,00
	%	10			40-70	11,32 / 66,32
	%	5			50-80	10,99 / 77,31
	%	2,5			60-85	6,46 / 83,77
	%	0,63			80-95	8,97 / 92,74
	%	0,16			91-97	3,77 / 96,51
	%	0,05			95-100	3,23 / 99,74
	%	<0,05			-	0,26
Duritatea	%	-	SM GOST 25607:2010 pct.3.2.7.1	GOST 8269.0-97 pct.4.8	Conform tab.5	M,,400''
-pierdere a masei la încercările de fracționabilitate	%	-				22,71
Conținutul de particule prăfoase și argiloase	%	-	SM GOST 25607:2010 pct.3.2.3	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max.5	1,96
Conținutul de argilă în glomerule	%	-	SM GOST 25607:2010 pct.3.2.3	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max. 1	0

Concluzie: Amestec de piatră spartă, pietriș și nisip pentru îmbrăcămînți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor fr.0-80 C4 prezentat de SRL „Izvorul din Piatră” după caracteristicile verificate corespunde cerințelor SM GOST 25607:2010

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Executantul

Mornealo N.

/specialist/ Sorochin D.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. SRL „Izvorul din Piatră”
2. CÎ „INCERCOM” ÎS
3. OC „CertMatCon” SRL.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS este stict interzisă.

CENTRUL DE ÎNCERCĂRI
al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Amestec de piatră spartă, pietriș și nisip pentru îmbrăcămînți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor fr.0-40 C5 (20 kg)

Solicitant: SRL „Izvorul din Piatră” ,
mun.Chișinău, str.Grădina Botanica 14/3 bir.307.

Producător: SRL „Izvorul din Piatră” ,
mun.Chișinău, str.Grădina Botanica 14/3 bir.307.

Scopul încercării: Efectuarea încercărilor de certificare a produselor.

Numarul si data de inregistrare a cererii solicitantului: Nr.953 din 08.09.2017

Prelevarea probelor conform: SM GOST 25607:2010 pct. 4.4. - mostrele au fost prelevate de către Scamina R.expert OC „CertMatCon” SRL.

Data prelevării probelor și nr. actul de prelevare: Nr.0791-0793 din 07.09.2017.

Locul prelevării mostrelor: Cariera Cunisca, r-nul Florești, s.Japca.

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru produs ce conține caracteristicile supuse încercării:

SM GOST 25607:2010, pct.3.1.1, pct.3.2.1, pct.3.2.7 „Amestecuri de piatră spartă, pietriș și nisip pentru îmbrăcămînți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor. Condiții tehnice.”
GOST 8267-93 pct.4.6, „Щебень и гравий из плотных пород. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:
GOST 8269.0-97 pct.4.3; pct.4.5; pct.4.8; *pct.4.10; pct.4.12; pct.4.17 „Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний.”

Aparatele și utilajul folosit pentru încercări:

Mașina de compresiune, tip B-001/LCD certificat de etalonare nr. MD 10 3.2-020/2017 din 12.01.2017

Șubler cu vernier IIII-I certificat de etalonare nr. 3.5-159/2016 din 10.11.2016

Balanță BS-6/15 D1.3 certificat de etalonare nr.3.2-661/2016 din 03.11.2016

Aparat de cântărit PA 4102C certificate de etalonare nr. 3.2-662/2016 din 03.11.2016

Dulap de uscare, tip SNOL 58/350 certificat de etalonare nr. MD 10 3.4-440/2016 din 16.06.2016

Set de site certificat de etalonare nr.3.4-380 - 3.4-400/2016 din 21.07.2016

Cilindru cu un piston certificat de atestare nr.25

Vas 5l certificat de atestare nr.3

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +19°C

Umiditatea relativă a aerului 61%

Data începutului încercării: 11.09.2017
Data finisării încercărilor: 14.09.2017

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Denumirea indicilor	U/M	nr./site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Densitatea în stare uscată	kg/m ³	-	SM GOST 25607:2010	GOST 8269.0-97 pct. 4.17	-	1607
Compoziția granulometrică	%	40	GOST 8736-93 pct. 4.3.4	GOST 8736-93 pct. 4.3.4	0-10	9,77
	%	20			25-60	30,54 / 40,31
	%	10			45-80	8,90 / 49,21
	%	5			57-85	12,46 / 61,67
	%	2,5			67-88	10,86 / 72,53
	%	0,63			80-95	16,91 / 89,44
	%	0,16			90-97	7,41 / 96,86
	%	0,05			95-100	2,93 / 99,79
	%	<0,05			-	0,21
Duritatea	%	-	SM GOST 25607:2010 pct.3.2.7.1	GOST 8269.0-97 pct.4.8	Conform tab.5	M,,400''
-pierdere masei la încercările de fracționabilitate	%	-				22,66
Conținutul de particule prăfoase și argiloase	%	-	SM GOST 25607:2010 pct.3.2.3	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max.5	1,72
Conținutul de argilă în glomerule	%	-	SM GOST 25607:2010 pct.3.2.3	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max. 1	0

Concluzie: Amestec de piatră spartă, pietriș și nisip pentru îmbrăcămînți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor fr.0-40 C5 prezentat de SRL „Izvorul din Piatră” după caracteristicile verificate corespunde cerințelor SM GOST 25607:2010

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Executantul



Mornealo N.

/specialist/ Sorochin D.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. SRL „Izvorul din Piatră”
2. CÎ „INCERCOM” ÎS
3. OC „CertMatCon” SRL.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS este strict interzisă.